



HERBOCRYL- FASSADENFARBE

Peinture mate pour façades, 100 % acrylique, d'un aspect décoratif élevé

Peinture mate pour façades, diluable à l'eau, à base de résine acrylique, résistante aux intempéries.

Champs d'application

Couche de finition mate pour façades, à 100 % acrylique.

Propriétés

Bel aspect décoratif.
Pour des constructions neuves et de la rénovation.
Facile d'application à la brosse et au rouleau.
Résistante aux intempéries et perméable à la vapeur d'eau.
Pouvoir couvrant élevé.
Protection contre les algues et les mousses.

Données techniques

Densité Env. 1,39 kg/l

Liant 100% acrylique en dispersion

Pigmentation Dioxyde de titane

Brillance Mate

Valeurs physiques DIN en1062

• **brillance** G₃ mat < 10

• **épaisseur** E₃

• **granulométrie** S₁ fin < 100 µm

• **perméabilité à la vapeur d'eau** V₁ haut s_d = 0,08 m µ-H₂O = 1000-2000

• **Coefficient de pénétration de l'eau** W₁ haut $\dot{\omega}$ = 0,80 kg / (m² × h^{0,5}) –

Coulour Disponible en blanc + base DU1 + base DU2 + base DU3.
Mise à la teinte par le Système Herbol-Color-Service.

Emballages 2,5 et 12,5 l

Stockage A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.

COV valeur limite en UE Pour ce produit (cat. A/c): 75 g/L (2007) / 40 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 31 g/L COV.

Extrait sec Volume env. 37 %; poids env. 56 %.

Données d'application

Application A la brosse, au rouleau et pistelage (aussi à l'airless)

Données d'application

Conditions d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5°C. Attention: ne pas traiter les surfaces exposées au soleil pendant les périodes chaudes, ni par temps pluvieux ou par vent fort, éviter la rosée et le brouillard.
Rendement théorique	Brosse – rouleau: environ 180-290 ml/m ² par couche (suivant support)
Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)	Recouvrable et résistante à la pluie : après environ 6 à 8 heures. Dur à cœur après environ 2 à 3 jours
Diluant/ nettoyage de l'outillage	A l'eau
Données de pistologie à l'airless	Dilution : non-dilué Pression: environ 140 à 180 bars, selon le débit de la machine Ouverture: à partir de 0,019 inch Filtre 60 Angle: 40°-80°

Données de sécurité

Pont d'éclair	Pas d'application
Code de transport	Pas d'application
Phrases R et S	R 52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. S 2 Conserver hors de la portée des enfants. S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Générale	Pendant l'application et le séchage, ventiler suffisamment. Si les conditions de ventilation sont insuffisantes, porter un appareil respiratoire. Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel adéquat, si nécessaire.

Elaboration du système

	Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé. Des écarts de teintes ne sont jamais à exclure. Ils peuvent être la conséquence de la structure et l'absorption du support, du degré de brillance de la peinture, de l'incidence de lumière, des influences météorologiques et de l'application. Ils ne peuvent être pris en considération comme objet de plainte.
Système de peinture	Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et propre. Exemple de système de peinture sur un support non-traité : Fixation avec Herbol-HYDROGRUND, dilué de 50% à l'eau; ou avec Herbol-HERBOFIX 1 couche intermédiaire avec Herbol-HERBOCRYL-FASSADENFARBE. dilué au max. de 10% à l'eau 1 couche de finition d' Herbol-HERBOCRYL-FASSADENFARBE. dilué au max de 5% à l'eau
Remarque particulière	Consultez notre service technique pour des cas spéciaux.

HERBOCRYL-FASSADENFARBE

Façades
Finition
TFH11194

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.

PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Date de validité et numéro de version

Octobre 2008.

Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.

Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.

En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

efficace • fiable • productif

Herbol®