



ZENIT-CLASSIC

Potmatte muurverf voor binnen, topkwaliteit

Waterverdunbare, matte, hoogdekkende muurverf voor binnen, op basis van een polyvinylacetaatdispersie, met een hoog rendement.

Toepassing

Binnenmuren en plafonds.
Als potmatte afwerklaag .

Eigenschappen

ELF-kwaliteit: emissiearm, weekmaker- en oplosmiddelvrij
Reukarm
TÜV-hygiëne-goedkeuring
MPA-niet brandpropagerend B1
Gemakkelijke verwerking
Volledig mat
Optimale dekkraft: dekt in de meeste gevallen in 1 laag.
Door zijn hoge dekkraft bekomt men een lage m²-prijs
Waterdampdoorlaatbaar

Technische data

Dichtheid	Ca. 1,430 kg/l
Bindmiddel	Polyvinylacetaatdispersie
Pigmentatie	Rutiel Titaandioxyde en speciale vulstoffen
Glans	Potmat
Kleurenassortiment	Kan aangekleurd worden via het Herbol-Color-Service-Systeem. Beschikbaar in wit + basis DU1 + basis DU2 + basis DU3
DIN EN 13300	Natte slijtvastheid klasse 2; dekvermogen klasse 1; bij een verbruik van 8 m ² /L (ca 130 ml/m ²). Korrelgrootte: fijn.
Emissieklasse	ELF
Verpakkingen	2,5; 5 en 12,5 l.
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/a) : 75 g/L (2007 / 30 g/L (2010). Dit product bevat max 1 g/L.
Vaste stofgehalte	In volume ca 32 %; in gewicht ca 51 %



schnell • sicher • produktiv



Verwerkingsdata	
Verwerking	Borstel, rol en spuit (ook airless) Herbol-ZENIT CLASSIC steeds verdunnen: met Herbol-PUTZGRUND of water: zie systeemopbouw
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking.
Theoretisch rendement	Borstel / rol: ca. 130 – 145 ml/m ²
Droogtijden (bij 23°C en 50% R. V.)	Overschilderbaar na ca. 2-3 uur Doordroog: na ca. 2-3 dagen
Verdunning / reiniging van de gereedschappen	Water
Spuitgegevens airless	Onverdund, Druk: 150 à 200 bar, afhankelijk van het debiet, Pistoolfilter 60, Opening: 0,017 inch

Veiligheidsinformatie	
Vlampunt	Niet van toepassing
Transportcode	Niet van toepassing
R en S zinnen	S 2 Buiten het bereik van kinderen bewaren. S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Algemeen	Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen. Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden etc. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Systeemopbouw	
	Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.
Muren – Plafonds – Minerale ondergronden	Ervoor zorgen dat op een stevige en zuivere ondergrond gewerkt kan worden. Grondlaag: met Herbol-PUTZGRUND, verdund met water. of met Herbol-HYDROPRIMER, verdund met water of met Herbol-ZENIT GRUND, verdund met water Tussenlaag : 1 laag Herbol-ZENIT CLASSIC, max 5 à 10 % verdund met water. Eindlaag : 1 laag Herbol-ZENIT CLASSIC, max 5 % verdund met water.

ZENIT-CLASSIC
Muren
Afwerking
TNH11150

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2008.
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

 schnell • sicher • produktiv

 Herbol®