



ISOMAT LH

Synthetische isoleer-grondverf voor binnengebruik.

Synthetische, matte, reukarme isoleer-grondverf voor nicotine-, roet- en watervlekken.

Toepassing

Binnen op al dan niet geschilderde ondergronden zoals beton, cellenbeton, metselwerk, cementering, gipsbepleistering, spuitplamuur, gipskartonplaten, hardboardplaten, vezelplaten enz.

Ondergronden met of zonder verontreinigingen.

Eigenschappen

Reukarm.
Spanningsarm.
Aromatenvrij.
Hoge dekkraft.
Lange open tijd, niet gevoelig voor aanzetten.
Isoleert nicotine-, roet- en droge vochtvlekken.
Gemakkelijke verwerking.

Technische data

Dichtheid	Ca. 1,59 kg/l
Bindmiddel	Gepolymeriseerde olie en alkydharsen.
Pigmentatie	Titaandioxide en speciale vulstoffen.
Glans	mat
Kleur	Wit
Verpakkingen	12,5 l
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/g): 450g /L (2007) / 350g /L (2010). Dit product bevat max. 349 g/L VOS.
Vaste stofgehalte	In volume ca 61 %; in gewicht ca 79 %

Verwerkingsdata

Verwerking	Borstel, rol, spuiten (airless). Gebruiksklaar product. Niet verdunnen.
Verwerkingsomstandigheden	Verwerking en droging tussen 5°C en 35°C en max. 60% R.V.
Theoretisch rendement	Borstel - rol: ca. 90-110 ml/m ² per laag

Verwerkingsdata

Droogtijden (bij 23°C en 50% R. V.)	Kleefvrij: na ca. 3-4 u Overschilderbaar: na ca. 12 à 24 u
Reiniging van de gereedschappen	Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40 of white spirit
Spuitgegevens	Airless onverdund Druk: 190 bar Spuitskop: 0.017 inch Hoek: 40°- 80° Pistoolfilter 60

Veiligheidsinformatie

Vlampunt	> 61°C en < 100°C
Transportcode	Niet van toepassing
R en S zinnen	R 10 Ontvlambaar R 66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. S 2 Buiten het bereik van kinderen bewaren. S 23 Gas/Rook/Damp/Nevel niet inademen. S 24 Aanraking met de huid vermijden. S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. S 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Algemeen Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden enz. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Systeemopbouw

	Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.
Vorbereiding van de ondergrond	Ervoor zorgen dat op een stevige en gezonde ondergrond kan worden gewerkt. Nog glanzende oppervlakken volledig mat schuren en ontvetten. Desgevallend ontdoen van verontreinigingen.
Verfysteem ***	Verontreinigde ondergronden, na geschikte reiniging: Herbol-ISOMAT LH is klaar voor gebruik voor elke ondergrond, Breng 1 à 2 lagen aan, afhankelijk van de verontreiniging.

ISOMAT LH
Muren
Afwerking
TNH11139



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6, B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30 F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL

Versienr. en geldigheidsdata

Juli 2010
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

