



HERBOCRYL- FASSADENFARBE

Matte 100 % acrylaat-gevelverf met hoog decoratief aspect.

Waterverdunbare, matte weersbestendige gevelverf op basis van acrylaatharsen.

Toepassing

Matte, weersbestendige acrylaatdispersiegevelverf.

Eigenschappen

Mooi esthetisch aspect.
Voor nieuwbouw en renovatie.
Gemakkelijk verwerkbaar met borstel en rol.
Weersbestendig en waterdampdoorlaatbaar.
Hoge dekkraft.
Goede bescherming tegen mos- en algenaangroei.

Technische data

Dichtheid Ca.1,39 kg/l

Bindmiddel 100 % acrylaatdispersie

Pigmentatie Rutiel Titaandioxyde.

Bouwfysische waarden DINEN1062

• glans(reflectiemeterwaarde)	G ₃ mat	< 10	
• laagdikte	E ₃		
• korrelgrootte	S ₁ fijn	< 100 µm	
• waterdampdoorlaatbaarheid	V ₁ hoog	s _d = 0,08 m	µ-H ₂ O = 1000-2000
• waterdoorlaatbaarheid	W ₁ hoog	ω = 0,80 kg/(m ² × h 0,5)	–

Kleurassortiment Kan aangekleurd worden via het Herbol-Color-Service Systeem.
Beschikbaar in wit + basis DU1 + basis DU2 + basis DU 3.

Verpakkingen 2,5 en 12,5 L

Opslag In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats

VOS-EU-grenswaarde EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/c): 75 g/L (2007) / 40 g/L (2010). Dit product bevat max. 31 g/L VOS.

Vaste stofgehalte In volume ca 37 %; in gewicht ca 56 %

Verwerkingsdata	
Verwerking	Borstel, rol en spuiten (ook airless)
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking. Aandacht: rechtstreekse zonnestrallen, regen, nevel, dauw en sterke wind vermijden.
Verbruik-gegevens	Borstel – rol: Ca 180-290 ml/m ² per laag
Droogtijden (bij 23°C en 50% R. V.)	Overschilderbaar en regenvast na ca. 6 à 8 uur Doordroging: na ca 2 à 3 dagen
Verdunning / reiniging van de gereedschappen	Water
Spuitgegevens airless	Verdunning: onverdund Druk: ca. 140-180 bar, afhankelijk van het debiet. Spuitskop: vanaf 0.019 inch Pistoolfilter 60 Spuithoek 40-80°

Veiligheidsinformatie	
Vlampunt	Niet van toepassing
Transportcode	Niet van toepassing
R en S zinnen	R 52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. S 2 Buiten het bereik van kinderen bewaren. S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Algemeen	Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. Bij het spuiten : spuitnevel niet inademen. Bij onvoldoende ventilatie geschikte adembescherming dragen. Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden enz. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig..

Systeemopbouw	
	Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld. Kleurafwijkingen kunnen veroorzaakt worden door verschillende ondergrondstructuren, glansgraden, toepassing en lichtinvloeden. De zuigkracht van de ondergrond, de drogingswijze en de weersinvloeden tijdens de verwerking kunnen tot kleine afwijkingen leiden. Dit is geen reden tot klacht.

Systeemopbouw

Verfsysteem

Ervoor zorgen dat op een goede ondergrond gewerkt kan worden.

Systeemvoorbeeld :

Onbehandelde ondergrond :

Fixatie: met Herbol-HYDROGRUND 50 % verdund met water;

of met Herbol-HERBOFIX

Afwerking:

Een tussenlaag met Herbol-HERBOCRYL-FASSADENFARBE, max. 10 % verdund met water

Een eindlaag met Herbol-HERBOCRYL-FASSADENFARBE, max. 5 % verdund met water.

Raadpleeg onze technische dienst voor speciale gevelproblemen.

HERBOCRYL-FASSADENFARBE

Gevels
Afwerking
TNH11194

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.

PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2008.

De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.

Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.

Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

 schnell • sicher • produktiv

 Herbol®

