



HERBOLUX GLOSS

Aromatenvrije, synthetische hoogglanslak van topkwaliteit

Synthetische lak van topkwaliteit, op basis van speciale alkydharsen, als hoogglanzende afwerkinglaag voor binnen en buiten

Toepassing

Binnen en buiten op reeds behandelde ondergronden (hout, metalen, non-ferro metalen, harde kunststoffen, ...) als hoogglanzende afwerklaag.

Eigenschappen

Hoogglanzend en glansbehoud.
Gemakkelijk verwerkbaar.
Zeer hoge dekkraft.
Uitstekende witheid en niet vergelend.
Hoge weerstand tegenover krassen.
Bestand tegen weersinvloeden.

Technische data

Dichtheid	Ca. 1,20 kg/l
Bindmiddel	Speciale alkydharsen combinatie.
Pigmentatie	Rutiel Titaandioxyde.
Glans	Hoogglanzend
Kleur	Aankleurbaar via het Herbol "LACK IN LACK" Color Service Systeem Beschikbaar in wit + basis LA1 + basis LA2 + basis LA3
Verpakkingen	1 en 2,5 L; wit in 0,75 en 2,5 L
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d): 400 g/L (2007) - 300 g/L (2010). Dit product bevat max. 395 g/L VOS.
Vaste stofgehalte	In volume ca 54 %; in gewicht ca 68 %

Verwerkingsdata

Verwerking	Borstel, rol en spuiten (ook airless)
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking. Aandacht: rechtstreekse zonnestralen, regen, nevel, dauw en sterke wind vermijden.
Theoretisch rendement	ca. 90 ml/m ² per laag
Droogtijden (bij 23°C en 50% R.V.)	Stofdroog: na ca. 2 uur – Kleefvrij: na ca. 6 uur Overschilderbaar: na ca. 18 u – Doordroog: na ca. 1 à 2 dagen
Reiniging van de gereedschappen	Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40 of white spirit

Verwerkingsdata

Spuitgegevens airless	Onverdund Druk: ca. 140 à 180 bar, afhankelijk van het debiet Spuitskop: vanaf 0.011 inch
------------------------------	---

Veiligheidsinformatie

Vlampunt	> 23°C DIN 53213
Transportcode	UN 1263 PAINT VSE (ADR 2.2.3.1.5)
R en S zinnen	R 10 Ontvlambaar R 52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. R 66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. S 2 Buiten het bereik van kinderen bewaren. S 16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken. S 23 Gas/Rook/Damp/Nevel niet inademen. S 24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden. S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. S 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Algemeen	Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen. Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden etc. kunnen gevaarlijke stoffeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.
-----------------	--

Systeemopbouw

Het volgende verfsysteem is enkel van toepassing op nieuw hout.
Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.

Vorbereiding van de ondergrond	Ervoor zorgen dat op een stevige en gezonde ondergrond kan worden gewerkt.
---------------------------------------	--

Verfsysteem ***	Binnen – Grondlaag: Herbol-HERBOLUX-GRUND – Tussenlaag: Herbol-HERBOLUX VORLACK – Afwerking: 1 à 2 × Herbol-HERBOLUX GLOSS. Buiten: – Grondlaag: Herbol-HERBOLUX-GRUND – Tussenlaag: Herbol-HERBOLUX GLOSS. – Afwerking: 2 × Herbol-HERBOLUX GLOSS.
------------------------	--

HERBOLUX GLOSS

Diversen
Afwerking
TNH11104

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.

PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2008.
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

 schnell • sicher • produktiv

