



INNENWEISS SUPERSOFT

Fluweelmatte acrylaat muurverf

Waterverdunbare, fluweelmatte acrylaat muurverf voor binnen

Toepassing

Binnenmuren, plafonds, glasvliesweefsel.
Onbeperkt te gebruiken voor grote oppervlakken zoals parkeerruimtes, trappenhuisen, groot-
warenhuizen, enz.
Als fluweelmatte afwerklaag.

Eigenschappen

Gemakkelijke verwerking (spat niet en reukarm)
Prachtige vloei.
Lange open tijd, waardoor minder kans voor aanzetten.
Uitstekende witheid met een bijzondere dekkraft.
Waterdampdoorlaatbaar.
Ideale prijs/kwaliteitverhouding, daarom zeer geschikt voor grote werven.

Technische data

Dichtheid	Ca. 1,430 kg/l
Bindmiddel	Copolymeer-acrylaat
Pigmentatie	Rutiel titaandioxide en speciale vulstoffen
Glans	Fluweelmat
Kleurenassortiment	Kan aangekleurd worden via het Herbol-Color-Service-systeem Beschikbaar in wit + basis DU 1 + basis DU 2.
DIN EN 13300	Natte slijtvastheid klasse 2; dekvermogen klasse 2; bij een verbruik van 7 m ² /L (ca 150 ml/m ²). fluweelmat Korrelgrootte: fijn.
Verpakkingen	5 en 12,5 l
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/a): 75 g/L (2007) / 30 g/L (2010). Dit product bevat max. 29 g/L VOS.
Vaste stofgehalte	In volume ca 36 %; in gewicht ca 55 %

Verwerkingsdata

Verwerking	Borstel, rol en spuiten (airless)
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking.
Theoretisch rendement	Ca. 7 m ² /l Afhankelijk van de zuigkracht en de structuur van de ondergrond

Verwerkingsdata	
------------------------	--

Droogtijden (bij 23°C en 50% RV)	Kleefvrij: na 1 uur Overschilderbaar: na 4 uur
Verdunning/reiniging van de gereedschappen	Water
Spuitgegevens airless	Onverdund Spuitskop: vanaf 0.017 inch Druk: 150 à 200 bar, afhankelijk van het debiet

Veiligheidsinformatie	
------------------------------	--

Vlampunt	Niet van toepassing	
Transportcode	Niet van toepassing	
R en S zinnen	S 2	Buiten het bereik van kinderen houden
	S 46	In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Algemeen	Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen. Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden etc. kunnen gevaarlijke stoffeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.	

Systeemopbouw	
----------------------	--

Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast, d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zijn worden blootgesteld.

Vorbereiding van de ondergrond	Ervoor zorgen dat op een stevige en gezonde ondergrond kan worden gewerkt. nieuwe minerale ondergronden: – beton en metselwerk: Eerste laag: Herbol-PUTZGRUND, verdund met water – cellenbeton: Eerste laag: Herbol-PUTZGRUND, verdund met water – pleisterwerk: voorstrijken Herbol-PUTZGRUND, verdund met water of voorstrijken met Herbol-HYDROPRIMER – hout en houtderivaten: voorstrijken met Herbol-HYDROPRIMER <u>Opmerking:</u> bij aanwezigheid van wateroplosbare vlekken (roet, nicotine): steeds voorstrijken met Herbol-HYDROPRIMER
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verfysteem ***	Afwerking: 1 à 2 lagen Herbol-INNENWEISS SUPERSOFT tot perfecte dekking Eerste laag max. 10 % verdund met water, de tweede laag max. 5 % verdunnen met water
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INNENWEISS SUPERSOFT
Muren
Afwerking
TNH11572

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2008.
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

 schnell • sicher • produktiv

