



## HERBOFLEX-FASERPASTE

Enduit acrylique élastique, enrichi de fibres, diluable à l'eau

Enduit "à la taloche" élastique, enrichi de fibres, diluable à l'eau, pour le traitement des fissures de façades

### Champs d'application

Façades nouvelles ou rénovation de façades.  
Cimentages des groupes de mortiers PII et PIII (chaux-ciment et ciment)  
Traitement des fissures qui ne remontent pas au support (le faïençage)  
Réparation de façades: égalise la structure du support

### Propriétés

Demeure élastique après application.  
Enrichie de fibres.  
Ne gonfle pas.  
Perméable à la vapeur d'eau.  
Sans solvants.  
Bonne adhérence sur des anciens systèmes élastiques.  
Produit dans le système Herbol-HERBOFLEX.

### Données techniques

<b>Densité</b>	Env. 1,700 kg/l
<b>Liant</b>	Dispersion styrène-acrylique
<b>Pigmentation</b>	Dioxyde de titane et matières de charge spéciales
<b>Brillance</b>	Satiné-mat
<b>Assortiment de couleurs</b>	Blanc
<b>Emballages</b>	3 kg
<b>Stockage</b>	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
<b>COV valeur limite en UE</b>	Pour ce produit (cat A/c) : 75 g/L (2007) / 40 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 35 g/L COV.
<b>Extrait sec</b>	Volume env. 60 %; poids env. 71 %.

### Données d'application

<b>Application</b>	Taloche (inox)
--------------------	----------------

Données d'application	
<b>Conditions d'application</b>	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5°C. Attention: ne pas traiter les surfaces exposées au soleil pendant les périodes chaudes, ni par temps pluvieux ou par vent fort, éviter la rosée et le brouillard.
<b>Rendement théorique</b>	Environ 3,40 kg/m <sup>2</sup> pour une couche maximale de 2 mm.
<b>Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)</b>	Recouvrable: après environ 1 jour, pour une couche de 2 mm.
<b>Diluant/ nettoyage de l'outillage</b>	A l'eau

Données de sécurité	
<b>Point d'éclair</b>	Pas d'application.
<b>Code de transport</b>	Pas d'application.
<b>Phrases R et S</b>	S 2 Conserver hors de la portée des enfants S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
<b>Générale</b>	Pendant et après la mise en oeuvre du produit, ventiler convenablement. Si les conditions de ventilation sont insuffisantes, porter un masque adéquat. Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel adéquat, si nécessaire.

Elaboration du système	
	<p>Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.</p> <p>Les fissures dynamiques sont sujettes à des mouvements extrêmes, c'est pourquoi qu'un système de traitement des fissures n'est pas toujours possible. Il est possible que les réparations par endroits restent visibles sous certaines circonstances.</p> <p>Les joints des châssis, des portes et des rebords des fenêtres doivent être exécutés avec un mastic élastique adéquate.</p> <p>Lors de la mise en oeuvre du produit il faut protéger la surface contre la pluie, l'humidité extrême et le gel.</p> <p>Ne pas appliquer le Herbol-HERBOFLEX-FASERPASTE sur des surfaces horizontales soumises à l'eau ni sur des enduisages de mortiers de type PI, ni sur les systèmes d'isolation pour façades.</p>
<b>Préparation du support</b>	Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et sain.

## Elaboration du système

### Système de peinture \*\*\*

#### Couche de fond:

##### **Nouveaux enduisages de mortiers de types PII et PIII (mélange ciment/chaux et cimentage):**

- laisser sécher les support pendant au moins 2 à 4 semaines
- sur des supports faibles d'absorption, légèrement poudreux:
  - Herbol-HYDROGRUND, selon la porosité du support dilué de 50% avec de l'eau

Ou

- Herbol-PUTZGRUND, selon la porosité du support dilué avec de l'eau de 1:1 à 1:3
- sur des supports poudreux et d'absorption intense:
  - Herbol-HERBOFIX, prêt-à-l'emploi

##### **Sur des dispersions mates, des systèmes élastiques et des crépis acryliques:**

- sur des supports faibles d'absorption, farinants:
  - Herbol-HYDROGRUND, selon la porosité du support dilué de 50% avec de l'eau

Ou

- Herbol-PUTZGRUND, selon la porosité du support dilué avec de l'eau de 1:1 à 1:3

- sur des supports rongés par le temps et d'absorption intense:
  - Herbol-HERBIDUR-GRUND

#### Remarque:

- La couche de fond ne peut pas former un film brillant et fermé.
- Ne pas appliquer Herbol-HERBOFIX sur des supports intacts, non-absorbants, fermés, ni sur les peintures acryliques.

#### **Enduisage**

Faïençage: fissures de : appliquer Herbol-HERBOFLEX-FASERPASTE, épaisseur totale au maximum 2 mm

Endommagements et : appliquer Herbol-HERBOFLEX-SPACHTEL en plusieurs couches et après égaliser la surface avec Herbol-HERBOFLEX-FASERPASTE.

#### **Couche intermédiaire**

Appliquer Herbol-HERBOFLEX-ARMIERUNGSBASIS ou Herbol-HERBOFLEX-GUM, selon l'état du support réparé.

#### **Finition**

Une couche de finition avec Herbol-HERBOFLEX FINISH ou Herbol-HERBOFLEX SEIDENFINISH ou Herbol-HERBOFLEX-SATINFINISH; ou une finition-crépi avec Herbol-HERBOFLEX FEINPUTZ ou Herbol-HERBOFLEX PUTZ GROB.

### Remarque particulière

Consultez notre service technique pour des cas spéciaux.

#### **HERBOFLEX-FASERPASTE**

Façades  
Préparation  
TFH11068

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.

PROF – HERBOL  
G. Levisstraat 2  
B-1800 Vilvoorde  
Technical Center Herbol  
Pathoekeweg 34 bus 6  
B-8000 Brugge  
T : 050/45.08.30  
F : 050/45.08.39  
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

#### **Date de validité et numéro de version**

Octobre 2008.

Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.

Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.

En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

efficace • fiable • productif

**Herbol**®

