



HERBOLUX-VORLACK ZQ

Aromatenvrije synthetische voorlak van topkwaliteit

Goed vullende, hoogdekkende synthetische tussenlaag met snelle droging, op basis van alkydharsen, voor binnen.

Toepassing

Binnenkwaliteit.
Als tussenlaag op alle voorbehandelde houtondergronden.
Als tussenlaag op metalen die tegen corrosie behandeld zijn.

Eigenschappen

Zeer hoge dekkkracht met goede kantendekking.
Goede vulling en goede vloeï.
Sneldrogend.
Goed schuurbaar.
Gemakkelijk verwerkbaar.
Aromatenvrij.

Technische data

Dichtheid	Ca. 1,38 kg/L
Bindmiddel	Alkydhars
Pigmentatie	Rutiel titaandioxide en aangepaste vulstoffen
Glans	Mat
Kleur	aankleurbaar via het Herbol "LACK IN LACK" Color Service Systeem beschikbaar in wit + basis LA1 + basis LA2 + basis LA3
Verpakkingen	Basis in 1 L en 2,5 L - wit in 0,75 en 2,5 lt
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d): 400 g/L (2007) / 300 g/L (2010). Dit product bevat max. 299 g/L VOS.
Vaste stofgehalte	In volume ca 64 %; in gewicht ca 79 %

Verwerkingsdata

Verwerking	Borstel, rol en spuiten (ook airless)
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking.
Theoretisch rendement	Borstel: ca. 75 ml/m ²
Droogtijden (bij 23°C en 50% RV)	Stofdroog: na ca. 2 uur. Kleefvrij: na ca. 4 uur Overschilderbaar na ca. 16 u. Doordroog: na ca. 24u
Reiniging van de gereedschappen	Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40 of white spirit

Verwerkingsdata	
------------------------	--

Spuitgegevens airless	Onverdund Druk: ca. 140 à 180 bar, afhankelijk van het debiet Spuitskop: vanaf 0.013 inch
------------------------------	---

Veiligheidsinformatie	
------------------------------	--

Vlampunt	> 23°C DIN 53213
Transportcode	UN 1263 PAINT VSE (ADR 2.2.3.1.5)
R en S zinnen	R 10 Ontvlambaar R 66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. S 2 Buiten het bereik van kinderen bewaren. S 16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. S 23 Gas/Rook/Damp/Nevel niet inademen. S 24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden. S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. S 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Algemeen Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.
Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen.
Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden etc. kunnen gevaarlijke stoffeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Systeempbouw	
---------------------	--

Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast, d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zijn worden blootgesteld.

Vorbereiding van de ondergrond Ervoor zorgen dat op een stevige en gezonde ondergrond kan worden gewerkt.

Verfysteem *** Nieuw hout:
Grondlaag: HERBOLUX-GRUND ZQ
Tussenlaag: 1 of 2 x HERBOLUX-VORLACK ZQ
Afwerking: Herbol-VENTI 3PLUS GLOSS ZQ, Herbol-HERBOLUX PU-SATIN ZQ
Renovatie :
Herstellen: HERBOLUX-VORLACK ZQ, in 1 à 2 keren
Tussenlaag: HERBOLUX-VORLACK ZQ
Afwerking wit: Herbol-VENTI 3PLUS GLOSS ZQ, Herbol-HERBOLUX PU-SATIN ZQ

HERBOLUX-VORLACK ZQ

Hout
Vorbereiding
TNH11242

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.

PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2009.
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

 schnell • sicher • produktiv

