



HEPAL

Produit de remplissage, de collage et d'égalisation

Produit de remplissage, de collage et d'égalisation à base d'une dispersion styrène-acrylique pour intérieur et extérieur

Champs d'application

Rénovation de façades: traitement des fissures (Herbol-HEPAL + sable)
 Réparation de bois: Herbol-HEPAL + sciure
 Réparation de joints: Herbol-HEPAL + ciment + sable
 Collage de carrelages
 Collage de carreaux de mosaïque, de plaques de mousse dures, de plaques de plâtre, ...

Propriétés

Peut égaliser des irrégularités
 Perméable à la vapeur d'eau
 Facile à travailler
 Bonne accrochage
 Renforcée de fibres synthétiques

Données techniques

Densité – poids spécifique	Env. 1,67 kg/l
Liant	Dispersion styrène-acrylique
Pigmentation	Matières de charge adaptées
Brillance	Pas d'application
Couleur	Beige
Emballages	5 et 25 kg
Stockage	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
Extrait sec	Volume env. 71 %; poids env. 84 %.

Données d'application

Application	Selon la nature du travail à exécuter, utiliser l'outillage adapté: une taloche, pompe à vis, brosse (diluer avec de l'eau)
Conditions d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5°C. Attention: ne pas traiter les surfaces exposées au soleil pendant les périodes chaudes, ni par temps pluvieux ou par vent fort, éviter la rosée et le brouillard.
Rendement	Selon le travail à exécuter.

Données d'application

Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)	Hors poisse: après environ 2 heures Recouvrable après env. 1 à 3 jours (selon l'épaisseur) Dur à cœur après environ 7 jours (selon le pourcentage de ciment dans la mélange et la porosité du support.
Diluant/ nettoyage de l'outillage	A l'eau

Données de sécurité

Point d'éclair	Pas d'application.
Code de transport	Pas d'application.
Phrases R et S	S 2 Conserver hors de la portée des enfants S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Générale	Pendant l'application et le séchage, ventiler suffisamment. Si les conditions de ventilation sont insuffisantes, porter un appareil respiratoire. Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel adéquat, si nécessaire.

Elaboration du système

	Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé. Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et propre.
Remarque:	Pour l'utilisation dans des lieux humides ou à l'extérieur, ajouter à Herbol-HEPAL, de 10 à 20% de ciment.
Collage	Pour le collage, l'une des deux faces doit être poreuse (le matériau à coller ou le support). Ajouter env. 20 % de ciment pour le collage des plaques de mousse dures, les carreaux de mosaïque, ...
Egalisation	Herbol-HEPAL peut être appliqué à la brosse (après dilution à l'eau), pistolé (avec une installation à vis) ou comme enduit.
Réparation de jointoyage	Après la fixation des joints à réparer procurer à la réparation avec un mélange de 4 parts de sable, 1 part de ciment et 2 parts de Herbol-HEPAL. Les travaux de réparation seront suivis d'une fixation adéquate.
Mortier de réparation	Fixer d'abord les défauts à réparer. Par adjonction de sable, Herbol-HEPAL peut être utilisé comme mortier de réparation (proportions de mélange: 6:4).
Remarque	Fixer d'abord les défauts à réparer. Les travaux de réparation avec Herbol-HEPAL, en combinaison avec du ciment, seront toujours suivis d'une fixation adéquate.
Remarque particulière	Consultez notre service technique pour des cas spéciaux.

HEPAL
Murs
Préparation
TFH11066

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Date de validité et numéro de version

Octobre 2008.
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

efficace • fiable • productif

Herbol®