



## HERBOFLEX-SPACHTEL

Produit de remplissage élastique, acrylique, pour le traitement des fissures

Enduit élastique "au couteau" acrylique à base d'une dispersion styrène-acrylique, pour la réparation et le traitement des fissures de façades

### Champs d'application

Rénovation de façades: traitement des fissures (aussi les fissures "vivantes") des façades cimentées, maçonnerie, ...  
Utilisable dans le système Herboflex.

### Propriétés

Demeure élastique après application  
Peut égaliser des irrégularités  
Perméable à la vapeur d'eau  
Demeure élastique même à basses températures.

### Données techniques

<b>Densité</b>	Env. 1,250 kg/l
<b>Liant</b>	dispersion styrène-acrylique
<b>Pigmentation</b>	Dioxyde de titane et matières de charge adaptées
<b>Brillance</b>	Mat-satiné
<b>Couleur</b>	Gris-beige
<b>Emballages</b>	7 kg
<b>Stockage</b>	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
<b>Extrait sec</b>	Volume env. 72 %; poids env. 79 %.

### Données d'application

<b>Application</b>	Selon la nature des dégâts à réparer, utiliser l'outillage adapté. Après nettoyage et fixation de la fissure, faire la réparation en plusieurs couches et éventuellement structurer la dernière (selon la structure de la façade)
<b>Conditions d'application</b>	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5°C. Attention: ne pas traiter les surfaces exposées au soleil pendant les périodes chaudes, ni par temps pluvieux ou par vent fort, éviter la rosée et le brouillard.
<b>Rendement théorique</b>	Dépend du travail à exécuter. A titre d'information: entre 80 et 250 gr/m².
<b>Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)</b>	Recouvrable: après environ 1 à 3 jours selon la profondeur. A cœur: après environ 2 à 14 jours selon la profondeur.
<b>Diluant/ nettoyage de l'outillage</b>	A l'eau

<b>Données de sécurité</b>	
<b>Point d'éclair</b>	Pas d'application
<b>Code de transport</b>	Pas d'application
<b>Phrases R et S</b>	S 2 Conserver hors de la portée des enfants S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
<b>Générale</b>	Pendant l'application et le séchage, ventiler suffisamment. Si les conditions de ventilation sont insuffisantes, porter un appareil respiratoire. Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si nécessaire.
<b>Elaboration du système</b>	
	Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé. Les fissures dynamiques sont sujettes à des mouvements extrêmes, c'est pourquoi qu'un système de traitement des fissures n'est pas toujours possible. Il est possible que les réparations par endroits restent visibles sous certaines circonstances. Les joints des châssis, des portes et des rebords des fenêtres doivent être exécutées avec un mastic élastique adéquate. Lors de la mise en oeuvre du produit il faut protéger la surface contre la pluie, l'humidité extrême et le gel. Ne pas utiliser Herbol-HERBOFLEX-SPACHTEL sur des supports à base de chaux (mortiers P I), non plus sur des supports plats tracassés par l'eau, non plus sur des systèmes d'isolation thermique
<b>Façades</b>	Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et propre. Les fissures vivantes seront ouvertes en V (disquer) Eliminer ensuite les restes de matériau adhérent mal et dépoussiérer convenablement. Fixer la fissure avec Herbol-HERBOFIX, ... Après séchage, effectuer la réparation avec Herbol-HERBOFLEX-SPACHTEL. Appliquer ensuite le système Herboflex: voir les fiches techniques de:Herbol-HERBOFLEX-GUM. Herbol-HERBOFLEX-ARMIERUNGSBASIS. Herbol-HERBOFLEX SEIDENFINISH Herbol-HERBOFLEX FINISH Herbol-HERBOFLEX-SATINFINISH
<b>Remarque particulière</b>	Consultez notre service technique pour des cas spéciaux.

#### HERBOFLEX-SPACHTEL

Façades  
Préparation  
TFH11260

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.

PROF – HERBOL  
G. Levisstraat 2  
B-1800 Vilvoorde  
Technical Center Herbol  
Pathoekeweg 34 bus 6  
B-8000 Brugge  
T : 050/45.08.30  
F : 050/45.08.39  
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

#### Date de validité et numéro de version

Octobre 2008.

Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.

Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.

En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

 efficace • fiable • productif

 Herbol®