



HERBOFLEX-FEINPUTZ

Fijne elastische pleister

Witte, waterverdunbare, elastische kunstharssierpleister als eindbekleding in een elastische opbouw

Toepassing

Buiten als gevelsierpleister.
Als sierpleisterafwerking voor het Herbol-Herboflex-Systeem.

Eigenschappen

Elastisch.
Waterafwijzend maar toch waterdampdoorlatend.
Bestand tegen weer- en milieuvloeden.
Licht soortelijk gewicht en economisch in verbruik.

Technische data

Dichtheid	Ca. 1,600 kg/l
Bindmiddel	Styreenacrylaatdispersie
Pigmentatie	Rutiel Titaandioxide
Structuur	fijne krasstructuur met 1,5 mm korrelgrootte
Glans	Mat
Kleur	Wit. Eventueel aankleuren met Herbol-HERBOFLEX FINISH tot max. 5%
Verpakkingen	25 kg
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/c) : 75 g/L (2007 / 40 g/L (2010)). Dit product bevat max. 35 g/L VOS
Vaste stofgehalte	In volume ca 62 %; in gewicht ca 78 %

Verwerkingsdata

Verwerking	Met roestvrije spatel op korreldikte aanbrengen en onmiddellijk met draaiende beweging doortrekken. Niet spuiten.
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking. Aandacht: rechtstreekse zonnestralen, regen, nevel, dauw en sterke wind vermijden.
Theoretisch rendement	Ca. 2 à 2,3 kg/m ²
Droogtijden (bij 23°C en 50% R.V.)	Regenvast en overwerkbaar: na 8 à 15 u.
Verdunding / reiniging van de gereedschappen	Water

Veiligheidsinformatie	
Vlampunt	Niet van toepassing.
Transportcode	Niet van toepassing.
R en S zinnen	<p>R 52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.</p> <p>S 2 Buiten het bereik van kinderen bewaren.</p> <p>S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.</p>
Algemeen	<p>Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.</p> <p>Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen.</p> <p>Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden enz. kunnen gevaarlijke stoffen en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.</p>

Systeemopbouw	
	<p>Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.</p> <p>Bouwdynamische barsten zijn onderhevig aan extreme bewegingen, derhalve is een scheurverbruggend systeem niet altijd mogelijk.</p> <p>Plaatselijke herstellingen kunnen onder bepaalde omstandigheden zichtbaar blijven. Aansluitingen van ramen, deuren en vensterbanken moeten met een aangepaste elastische kit uitgevoerd worden. Tijdens de verwerking beschermen tegen regen, extreme luchtvochtigheid en vorst.</p> <p>Herbol-HERBOFLEX FEINPUTZ niet toepassen op horizontale waterbelaste delen en ook niet op kalkondergronden van mortelgroep PI . Ook niet van toepassing op gevelisolatie-systemen.</p> <p>Kleurafwijkingen kunnen veroorzaakt worden door verschillende ondergrondstructuren, glansgraden, toepassing en lichtinvloeden. De zuigkracht van de ondergrond, de drogingswijze en de weersinvloeden tijdens de verwerking kunnen tot kleine afwijkingen leiden. Dit is geen reden tot klacht.</p>
Vorbereiding van de ondergrond	<p>Nagaan of de ondergrond geschikt is, loszittende delen verwijderen, grondig reinigen en vakkundig voorbereiden.</p> <p>Bij renovatie: oude verflagen volkomen verwijderen met Herbol-DISPERSIONSENTFERNER CKW- AROMATENVRIJ. Ondergrond na grondering herstellen en bijwerken.</p>
Verfysteem ***	<p>Herbol-Herboflex-Systeem.</p> <p>Afwerking met Herbol-HERBOFLEX FEINPUTZ.</p>
Bijzondere opmerking	Raadpleeg onze technische dienst voor speciale gevelproblemen (barsten, ...).

HERBOFLEX-FEINPUTZ
 Gevels
 Afwerking
 TNH11265

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
 PROF – HERBOL
 G. Levisstraat 2
 B-1800 Vilvoorde
 Technical Center Herbol
 Pathoekeweg 34 bus 6
 B-8000 Brugge
 T : 050/45.08.30
 F : 050/45.08.39
 E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2008.
 De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.
 Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.
 Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

 schnell • sicher • produktiv

