



ZENIT-WL PLUS

Matte, waterverdunbare, isolerende muurverf voor binnen, op basis van acryl-hars

Matte, waterverdunbare, isolerende muurverf voor binnen, op basis van acryl-hars

Toepassing	
	Binnenmuren en plafonds. Als matte isolerende grond- en afwerklaag .
Eigenschappen	
	Gemakkelijke verwerking (spat niet en reukarm) Potmat Isolerende eigenschap
Technische data	
Dichtheid	Ca. 1,40 kg/l
Bindmiddel	acrylaathars
Pigmentatie	Rutiel Titaandioxyde en speciale vulstoffen
DIN EN 13300	Natte slijtvastheid klasse 1 Dekvermogen klasse 2, bij een verbruik van 9 m ² /L Mat Fijne korrelgrootte
Glans	Mat
Kleurassortiment	Kan aangekleurd worden via het Herbol-Color-Service systeem Beschikbaar in wit + basis DU 1 + basis DU 2 + basis DU 3.
Verpakkingen	5 en 12,5 L, in de basisverpakkingen ook in 1 lt beschikbaar
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/a):75 g/L(2007)/ 30 g/L (2010). Dit product bevat max. 25 g/L VOS
Vaste stofgehalte	In volume ca 42 %; in gewicht ca 60 %
Verwerkingsdata	
Verwerking	Borstel, rol
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking.
Verbruik-gegevens	Borstel / rol: ca. 9 m ² /L per laag Afhankelijk van de zuigkracht en de structuur van de ondergrond
Droogtijden (bij 23°C en 50% R.V.)	Stofdroog: na ca. 1 uur Overschilderbaar: na ca. 6 uur
Verdunning/reiniging van de gereedschappen	Water

Veiligheidsinformatie		
Vlampunt	Niet van toepassing	
Transportcode	Niet van toepassing	
R en S zinnen	S 2 S 46	Buiten het bereik van kinderen bewaren In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Algemeen	Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen. Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden enz. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.	

Systeemopbouw	
	Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.

Muren – Plafonds – Minerale ondergronden

Ervoor zorgen dat op een stevige en zuivere ondergrond gewerkt kan worden.

Nieuw:

- Bij zuigende en stofferige ondergronden eerst fixeren met Herbol-PUTZGRUND (1:1 tot 1:3 verdund met water)
- tussenlaag: 1 × Herbol-ZENIT WL PLUS, max. 5% à 10% verdund met water
- afwerking: 1 × Herbol-ZENIT WL PLUS, onverdund

Renovatie (matte, zwak zuigende verflagen):

- grondlaag: 1 × Herbol-ZENIT WL PLUS, max. 5% verdund met water
- afwerking: 1 × Herbol-ZENIT WL PLUS, onverdund

Opm.:

- Nicotine-, vocht- en vetplekken zoveel mogelijk afwassen met water en een vetoplossend huishoudelijk reinigingsmiddel; roetaanslag droog verwijderen. Voldoende laten drogen en droog afborstelen.
- Verontreinigde ondergronden (nicotine, roet, enz.) behandelen met 2 lagen Herbol-ZENIT WL PLUS onverdund. Tussen grond- en eindlaag minstens 24 u laten doorharden; het toevoegen van water vermindert de isolerende eigenschap
- Herbol-ZENIT WL PLUS is niet geschikt voor toepassing in sterk waterdampbelaste ruimtes zoals bakkerijen, beenhouwerijen enz.

ZENIT-WL PLUS

Muren
Afwerking
TNH11174

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.

PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2008.

De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.

Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.

Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

 schnell • sicher • produktiv

 Herbol®