



UNIVERSAL SPACHTEL

Enduit synthétique gras, pour intérieur et extérieur

Enduit synthétique gras à base de résine alkyde pour intérieur et extérieur

Champs d'application

A l'intérieur et à l'extérieur sur tous les supports bois et métaux ferreux

Propriétés

Remplit bien.
Très facile à travailler.
Séchage rapide
Facile à poncer.

Données techniques

Densité	Env. 2,20 kg/l
Liant	Résine alkyde
Pigmentation	Oxyde de titane rutile et matières de charge spéciales
Brillance	Pas d'application
Couleur	Blanc
Emballages	0,25 kg-tube
Stockage	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.

Données d'application

Application	Au couteau à enduire
Conditions d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5°C. Attention: ne pas traiter les surfaces exposées au soleil pendant les périodes chaudes, ni par temps pluvieux ou par vent fort, éviter la rosée et le brouillard.
Rendement	Environ 0,100 à 0,250 kg/m ² par couche, selon le support
Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)	Ponçable et recouvrable: après environ 1 à 5 heures. Mise à l'effort: après environ 1 à 2 jours.
Nettoyage de l'outillage	Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40 ou white spirit

Données de sécurité		
Point d'éclair	> 23°C DIN 53213	
Code de transport	UN 1263 PAINT VSE (ADR 2.2.3.1.5)	
Phrases R et S	R 10	Inflammable
	S 2	Conserver hors de la portée des enfants
	S 16	Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – Ne pas fumer.
	S 23	Ne pas respirer les vapeurs / aérosols / brouillards de pistolage
	S 46	En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
	S 51	Utiliser seulement dans des zones bien ventilées

Générale

Pendant l'application et le séchage, ventiler suffisamment.
Si les conditions de ventilation sont insuffisantes, porter un appareil respiratoire.
Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si nécessaire.

Elaboration du système	
	Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.

Preparation du support

Métaux ferreux : bien dérouiller le support et dégraisser; appliquer un primer, après séchage : appliquez UNIVERSAL SPACHTEL et après séchage appliquer une couche de fond sur la totalité.

Bois : poncer et dégraisser avec un diluant nitro ; appliquer un primer, après séchage : appliquez UNIVERSAL SPACHTEL et après séchage appliquer une couche de fond sur la totalité.

UNIVERSAL SPACHTEL
Bois
Préparation
TFH11063

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Date de validité et numéro de version

Octobre 2008.
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

efficace • fiable • productif

