



ZENIT PU 60

Hoogwaardige glanzende afwerklaag voor o.a. glasvliesweefsel en overschilderbaar behang.

Glanzende waterverdunbare, weekmaker- & oplosmiddelvrije, emissiearme kwaliteitsverf voor binnen, op basis van een PU-versterkte dispersie.

Toepassing

Binnenmuren en plafonds, als hoogwaardige hoogglanzende afwerklaag voor o.a. glasvliesweefsel en overschilderbaar behang.

Eigenschappen

ELF-kwaliteit: emissiearm, weekmaker- en oplosmiddelvrij
 Gemakkelijke verwerking
 Glanzend
 Zeer goede onderhoudbaarheid, dus bijzonder geschikt voor toepassing in ziekenhuizen, scholen, hotels, burelen enz.
 TÜV-hygiëne-goedkeuring
 Decontamineerbaar, attest AT1353, bestand tegen ontsmettingsmiddelen.

Technische data

Dichtheid - soortelijk gewicht	Ca 1.30 kg/L
Bindmiddel	Acrylaat versterkt met PU- dispersie
Pigmentatie	Rutiel Titaandioxyde en speciale vulstoffen
Glans	Glanzend
Kleurassortiment	Kan aangekleurd worden via het Herbol-Color-Service-systeem Beschikbaar in wit + basis DU 1
DIN EN 13300	Natte slijtvastheid klasse 1; dekvermogen klasse 2; bij een verbruik van 8 m ² /L. Korrelgrootte: fijn.
Emissieklasse	ELF
Verpakkingen	5 L – 12,5 L; in de basisverpakkingen ook in 1 L beschikbaar
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/b): 150 g/L (2007) / 100 g/L (2010). Dit product bevat < 1 g/L VOS.
Vaste stofgehalte	In volume ca 36 %; in gewicht ca 49 %

Verwerkingsdata

Verwerking	Borstel, rol en airless
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking.
Theoretisch rendement	Gladde ondergrond: ca 120-150 ml/m ² per laag Glasvliesweefsel: ca 300-350 ml/m ² per laag



Verwerkingsdata	
------------------------	--

Droogtijden (bij 23°C en 50% RV)	Overschilderbaar: na ca.4-6 uur
Verdunning / reiniging van de gereedschappen	Water
Spuitgegevens airless	Onverdund druk: 150 à 200 bar; afhankelijk van het debiet opening vanaf: 0.017 inch
	pistoolfilter 60 hoek 40-80°

Veiligheidsinformatie	
------------------------------	--

Viampunt	Niet van toepassing
Transportcode	Niet van toepassing
R en S zinnen	S 2: buiten het bereik van kinderen bewaren S 46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Algemeen	Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen. Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden etc. kunnen gevaarlijke stoffeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Systeemopbouw	
----------------------	--

	Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.
Muren - Plafonds - minerale ondergronden	Ervoor zorgen dat op een stevige en zuivere ondergrond gewerkt kan worden. Nieuw: <ul style="list-style-type: none">- Bij zuigende en stofferige ondergronden eerst fixeren met Herbol-PUTZGRUND (1:1 tot 1:3 verdund met water)- tussenlaag: 1 × Herbol-ZENIT GRUND, max 10 à 15 % verdund met water, naargelang de toestand van de ondergrond- afwerking: 1 à 2 × Herbol-ZENIT PU60, tot volledige dekking grondig reinigen, indien nodig schuren, matteren, ontvetten Renovatie: oude verflagen Renovatie: Op matte, zwak zuigende verflagen
	Na reiniging: een grondlaag met Herbol-ZENIT GRUND, onverdund afwerking: 1 à 2 × Herbol-ZENIT PU60, tot volledige dekking

ZENIT PU 60
Muren
Afwerking
TNH11191

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2008.
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

 schnell • sicher • produktiv

