



INNENWEISS SUPERSATIN

Zijdeglanzende, oplosmiddelvrije muurverf voor binnen

Zijdeglanzende, waterverdunbare, muurverf voor binnen, op basis van een styreenacrylaatdispersie, die onbeperkt te gebruiken is vooral voor grote oppervlakken

Toepassing

Binnenmuren en plafonds.
Scholen, groot warenhuizen, trappenhuisen, parkeerruimtes, ...
Als zijdeglanzende afwerklaag .

Eigenschappen

Gemakkelijke verwerking
Oplosmiddelvrij en reukarm
Goede dekkraft
MPA-niet brandpropagerend B1
Ideale prijs/kwaliteitverhouding, daarom zeer geschikt voor grote werven.

Technische data

Dichtheid	Ca. 1,310 kg/L
Bindmiddel	Styreenacrylaatdispersie
Pigmentatie	Rutiel Titaandioxyde en speciale vulstoffen
Kleurenassortiment	Kan aangekleurd worden via het Herbol-Color-Service-Systeem Beschikbaar in wit + basis DU 1 + basis DU 2
DIN EN 13300	Natte slijtvastheid klasse 2; dekvermogen klasse 2; bij een verbruik van 6 m ² /L (ca 170 ml/m ²). zijdeglanzend Korrelgrootte: fijn.
emissieklasse	LF
Verpakkingen	5 en 12,5 l
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/a) : 75 g/L (2007) / 30 g/L (2010). Dit product bevat max. 3 g/L VOS.
Vaste stofgehalte	In volume ca 36 %; in gewicht ca 52 %

Verwerkingsdata	
Verwerking	Borstel, rol en spuit (ook airless)
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking.
Theoretisch rendement	Borstel / rol: 170 à 200 ml/m ²
Droogtijden (bij 23°C en 50% R. V.)	Overschilderbaar na ca. 3-4 uur
Verdunning / reiniging van de gereedschappen	Water
Spuitgegevens airless	Onverdund Druk: 150 à 200 bar, afhankelijk van het – Spuitkop : vanaf 0.017 inch debiet Pistoolfilter 60 Hoek 40 – 80°
Veiligheidsinformatie	
Vlampunt	Niet van toepassing
Transportcode	Niet van toepassing
R en S zinnen	S 2 Buiten het bereik van kinderen bewaren. S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Algemeen	Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen. Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden etc. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.
Systeemopbouw	
Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.	

Systeemopbouw

Vorbereitung van de ondergrond

Ervoor zorgen dat op een stevige en zuivere ondergrond gewerkt kan worden.
Aandacht: nieuwe cementeringen/bepleisteringen 2 tot 4 weken laten uitdrogen.

Nieuwe minerale ondergronden:

- Beton- en metselwerk: indien nodig voorstrijken met Herbol-PUTZGRUND verdund met water of met Herbol-ZENIT GRUND, verdund met water
- Cellenbeton: indien nodig voorstrijken met Herbol-PUTZGRUND verdund met water.
- pleisterwerk: voorstrijken met Herbol-PUTZGRUND verdund met water of voorstrijken met Herbol-ZENIT GRUND, verdund met water
- hout en houtderivaten: voorstrijken met Herbol-HYDROPRIMER.

oude intacte dispersieverven in goede staat:

- Afwassen met water en ammoniak, mogelijks matten

oude olie- en alkydverven:

- Afwassen met water en ammoniak en matten; voorstrijken met Herbol-HYDROPRIMER;

Opmerking: bij aanwezigheid van wateroplosbare vlekken (roet, nicotine): steeds voorstrijken met Herbol-HYDROPRIMER.

Verfsysteem ***

Afwerken met 1 à 2 lagen Herbol-INNENWEISS SUPERSATIN tot perfecte dekking.

Eerste laag max. 10 % verdund met water, de tweede laag max 5 %.

INNENWEISS SUPERSATIN

Muren
Afwerking
TNH11155

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.

PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2008.

De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.

Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.

Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

 schnell • sicher • produktiv

 Herbol®

