



AQUA-FASSADEN- IMPRÄGNIERUNG

Produit d'imprégnation, diluable à l'eau, incolore, traitement hydrofuge

Produit d'imprégnation, diluable à l'eau, incolore, destiné à l'application sur tous les supports minéraux, pour un traitement hydrofuge

Champs d'application

Pour extérieur: traitement hydrofuge sur cimentage, briques, ...

Propriétés

Hydrofuge.
Pénétration profonde.
Sèche de façon tout à fait incolore.
L'effet optique du support demeure identique.
Perméable à la vapeur d'eau.
Evite l'évolution des algues.

Données techniques

| | |
|---------------------|--|
| Densité | Env. 1,00 kg/l |
| Liant | Résine siloxane |
| Pigmentation | Pas d'application. |
| Brillance | Mat |
| Couleur | Transparent |
| Emballages | 10 l |
| Stockage | A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés. |
| Extrait sec | Volume env. 6 %; poids env. 6 %. |

Données d'application

| | |
|---------------------------------|--|
| Application | A la brosse et à l'arrosoir |
| Conditions d'application | Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5°C et au max. de + 30° C. Attention: ne pas traiter les surfaces exposées au soleil pendant les périodes chaudes, ni par temps pluvieux ou par vent fort, éviter la rosée et le brouillard. |
| Rendement théorique | 0,200 à 1,000 l/m ² , selon la porosité du support. |

| Données d'application | |
|--|--|
| Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR) | Sec à fond après 2-3 jours Ne pas recouvrable |
| Nettoyage de l'outillage | A l'eau |

| Données de sécurité | |
|--------------------------|---|
| Point d'éclair | Pas d'application. |
| Code de transport | Pas d'application. |
| Phrases R et S | S 2 Conserver hors de la portée des enfants S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. |
| Générale | Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel adéquat, si nécessaire. |

| Elaboration du système | |
|-------------------------------|--|
| | Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé. |
| Préparation du support | Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et propre. |
| Système de peinture | Appliquer 2 à 3 couches égales de bas en haut, mouillé en mouillé. |
| Remarque particulière | Consultez notre service technique pour des cas spéciaux. |

AQUA-FASSADEN-IMPRÄGNIERUNG

Façades
Finition
TFH11069

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.

PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Date de validité et numéro de version

Octobre 2008.
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

efficace • fiable • productif

Herbol®