



# HERBOPLUS ROLL SOFT

Fluweelmatte muurverf voor projecten binnen, rolkwaliteit

Fluweelmatte muurverf op basis van een styreenacrylaatdispersie, om met de rol te verwerken

## Toepassing

Grote oppervlakken zoals fabriekshallen, parkeergarages, nieuwbouw (appartementengebouwen, e.a., ...).

## Eigenschappen

LF-kwaliteit: oplosmiddelvrij.  
Fluweelmat uitzicht.  
Gebruiksklaar.  
Economische projectverf.  
Rolkwaliteit.

## Technische data

<b>Dichtheid</b>	Ca.1,41 kg/l
<b>Bindmiddel</b>	Styreenacrylaatdispersie.
<b>Pigmentatie</b>	Rutiel Titaandioxyde en speciale vulstoffen.
<b>Glans</b>	Fluweelmat.
<b>Kleurenassortiment</b>	RM RAL 9010 en basis DU1
<b>DIN EN 13300</b>	Afwasbaarheid klasse 2 Dekvermogen klasse 2; bij een verbruik van ca 8 m <sup>2</sup> /L Fluweelmat. Korrelgrootte: fijn
<b>Emissieklasse</b>	LF
<b>Verpakkingen</b>	15 L
<b>Vaste stofgehalte</b>	In volume ca 35.3 % : in gewicht ca 54.3 %
<b>VOS-EU-grenswaarde</b>	EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 75 g/L (2007) / 30 g/L (2010). Dit product bevat max. 30 g/L VOS.

## Verwerkingsdata

<b>Verwerking</b>	Rol
<b>Verwerkingsomstandigheden</b>	Verwerken en droging boven 5°C en 35°C en max. 85% R.V.
<b>Theoretisch rendement</b>	Ca. 8 à 10 m <sup>2</sup> /L per laag

<b>Verwerkingsdata</b>	
------------------------	--

<b>Droogtijden (bij 23°C en 50% R. V.)</b>	Overschilderbaar: na ca. 4 - 5 uur Doordroog: na ca. 2 - 3 dagen
--	---

<b>Verdunning/reiniging van de gereedschappen</b>	Water
---	-------

<b>Veiligheidsinformatie</b>	
------------------------------	--

<b>Vlampunt</b>	Niet van toepassing.
-----------------	----------------------

<b>Transportcode</b>	Niet van toepassing.
----------------------	----------------------

<b>R en S zinnen</b>	S 2	Buiten het bereik van kinderen bewaren.
	S 23	Gas/Rook/Damp/Nevel niet inademen.
	S 38	Bij onvoldoende ventilatie geschikte adembescherming dragen.
	S 51	Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

<b>Algemeen</b>	Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden enz. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.
-----------------	--

<b>Systeemopbouw</b>	
----------------------	--

Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.

<b>Vorbereiding van de ondergrond</b>	Ervoor zorgen dat op een stevige en gezonde ondergrond kan worden gewerkt.
---------------------------------------	--

<b>Verfysteem ***</b>	Grondlaag: Bij onvaste ondergrond: grondlaag met Herbol-PUTZGRUND 1:1 verdund met water. Afwerking, rolapplicatie: 2 x Herbol-HERBOPLUS ROLL SOFT
-----------------------	--

**HERBOPLUS ROLL SOFT**

Muren  
Afwerking  
TNH11412

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.

PROF – HERBOL  
G. Levisstraat 2  
B-1800 Vilvoorde  
Technical Center Herbol  
Pathoekeweg 34 bus 6  
B-8000 Brugge  
T : 050/45.08.30  
F : 050/45.08.39  
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

**Versienr. en geldigheidsdata**

November 2009.

De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.

Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.

Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

 schnell • sicher • produktiv

 Herbol®