



PU-SIEGEL ANTISLIP, ZIJDEMAT

Zijdematte polyurethaan-acryl vernis met anti-slip effect

Zijdematte polyurethaan-acryl vernis met anti-slip effect voor de afwerking van met Herbol-vloerverf behandelde ondergronden

Toepassing

Als eindlaag op vloeren behandeld met Herbol-METHACRYL-SIEGEL (vloerverf) met of zonder instrooiing van acrylaat-kleurvlokken.

Eigenschappen

Bijzonder slijtvast.
Niet vergelend.
Zeer goede verwerkbaarheid (lange open tijd).
Zeer goede vloei.
Arm aan oplosmiddelen en praktisch zonder geur.
Antislip effect.

Technische data

Dichtheid	Ca. 1,03 kg/l
Bindmiddel	Polyurethaandispersie.
Pigmentatie	Geen
Glans	Zijdemat
Kleur	Semitransparent
Verpakkingen	2,5 en 10 lt
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/e): 150 g/L (2007)/ 130 g/L (2010) Dit product bevat max. 130 g/L VOS.
Vaste stofgehalte	In volume ca 35 %; in gewicht ca 38 %

Verwerkingsdata

Verwerking	Borstel en rol
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 10° C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking.
Theoretisch rendement	Borstel/rol: de opgegeven verbruiksgegevens zijn sterk afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond : ca 100 – 140 ml/m ² per laag

Verwerkingsdata	
Droogtijden (bij 23°C en 50% R. V.)	Stofdroog: na ca. 1 à 2 uur Kleefvrij: na ca. 3 à 4 uur Overschilderbaar: na ca. 8 uur. Doordroog en begaanbaar na ca. 1-2 dagen
Verdunning/reiniging van de gereedschappen	Water

Veiligheidsinformatie	
Vlampunt	Niet van toepassing
Transportcode	Niet van toepassing
R en S zinnen	S 2 Buiten het bereik van kinderen bewaren. S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Algemeen	Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. Bij het spuiten : spuitnevel niet inademen. Bij onvoldoende ventilatie geschikte adembescherming dragen. Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden etc. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Systeemopbouw	
	Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.
Vorbereiding van de ondergrond	Ervoor zorgen dat op een stevige en gezonde ondergrond kan worden gewerkt.
Verfysteem ***	Na het aanbrengen van Herbol-METHACRYL-SIEGEL, minstens 24 u droogtijd in acht nemen. Daarna afwerken met 2 onverdunde lagen met Herbol-PU-SIEGEL ANTISLIP, ZIJ-DEMAT. Opmerkingen: Bij vloeren welke sterk belast worden, zoals in turnzalen en dansgelegenheden, alsook oppervlakken die veel in contact komen met chemische substanties, dient men een 2-komponent systeem te gebruiken. Niet geschikt op stenen tegels of hardgebakken aardewerk. Ongevoeligheid bij kortstondige belasting met: Water, smeltzoutoplossing, 10%-ige oplossingen van zwavelzuur, salpeterzuur, azijnzuur, mierenzuur, melkzuur, citroenzuur, looizuur, lijnoliezuur, kaliloog, ammoniak, waterstofperoxyde en natriumloog. Verder nog petroleum, stookolie, white spirit, ethanol, plantaardige vetten, smeerstoffen, oliën en huishoudelijke reinigingsmiddelen.

PU-SIEGEL ANTISLIP, ZIJDEMAT
Hout
Afwerking
TNH11238

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2008.
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

 **schnell • sicher • produktiv**

 **Herbol**®