



WANDSPACHTEL LEICHT

Dispersieplamuur voor binnenmuren en plafonds

Gebruiksklare lichtgewicht-plamuur voor het gladmaken van muren en plafonds op basis van een styreenacrylaatdispersie

Toepassing

Binnen, gladmaken van beton, gasbeton, cementering en andere minerale ondergronden

Eigenschappen

Gemakkelijk verwerkbaar; gebruiksklaar.
Dampdoorlaatbaar
Gladde structuur
Bijzonder geschikt voor het bewapenen met schildersvlies

Technische data

Dichtheid	Ca. 1,200 kg/l
Bindmiddel	Styreenacrylaatdispersie
Pigmentatie	Speciale vullende pigmenten
Glans	Mat
Kleur	Wit
Verpakkingen	18 kg
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats

Verwerkingsdata

Verwerking	Plamuren, spuiten
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking.
Theoretisch rendement	Ca 1,2 kg/m ² per mm laagdikte Laagdiktes van ca. 1 tot max 4 mm kunnen in één keer aangebracht worden.
Droogtijden (bij 23°C en 50% R. V.)	Overschilderbaar na ca. 12-48 u, afhankelijk van de laagdikte
Verdunning/reiniging van de gereedschappen	Water; bij spuittoepassing onverdund.

Veiligheidsinformatie	
Vlampunt	Niet van toepassing
Transportcode	Niet van toepassing
R en S zinnen	S 2 Buiten het bereik van kinderen bewaren. S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Algemeen	Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen. Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden enz. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Systeemopbouw	
	Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast; d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.
Vorbereiding van de ondergrond	Ervoor zorgen dat op een stevige en gezonde ondergrond kan worden gewerkt. Aandacht: nieuwe cementeringen/bepleisteringen 2 tot 4 weken laten uitdrogen. Bij sterk zuigende en zachte ondergronden voorstrijken met Herbol-PUTZGRUND, verdund met water in een verhouding 2:1. Herbol-WANDSPACHTEL LEICHT Met roestvrij plakspaan aanbrengen en gladden. Meerdere lagen kunnen noodzakelijk zijn. Na droging afwerken met Herbol-muurverven. Bij het verklevan van glasvliesweefsel is een voorafgaande grondering met Herbol-PUTZGRUND, (verdund met water 2:1) opnieuw aangewezen
Bewapening met schildersvlies	Wandspachtel Leicht voldoende aanbrengen voor 2 à 3 banen; doorkammen met een roestvrije stalen kam (4x6 mm); het schildersvlies aanbrengen en gelijkmatig glad met spatel aandrukken. 5 cm randzijde met de volgende baan niet aandrukken. De volgende baan met schildersvlies 5 cm overlappend op de vorige baan aanbrengen en daarna bij de voeg doorsnijden en aandrukken. Overtollige plamuur met een vochtige doek verwijderen.

WANDSPACHTEL LEICHT
Muren
Vorbereiding
TNH11064

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2008.
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

 schnell • sicher • produktiv

