



UNIVERSAL SPACHTEL

Sneldrogende synthetische olieplamuur voor binnen en buiten

Synthetische olieplamuur op basis van alkydharsen voor buiten en binnen

Toepassing

Buiten en binnen op alle houtondergronden en metalen.

Eigenschappen

Effenen en vullen van kleine oneffenheden
Sneldrogend
Zeer gemakkelijk verwerkbaar
Goed schuurbaar

Technische data

Dichtheid	Ca. 2,20 kg/L
Bindmiddel	Alkydhars
Pigmentatie	Rutiel Titaandioxyde en speciale vulstoffen.
Glans	Mat
Kleur	Wit
Verpakkingen	0,25 kg-tube
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats

Verwerkingsdata

Verwerking	Plamuren
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking. Aandacht: rechtstreekse zonnestrallen, regen, nevel, dauw en sterke wind vermijden.
Theoretisch rendement	0,100 tot 0,150 kg/m ² per laag – in functie van de ondergrond.
Droogtijden (bij 23°C en 50% R. V.)	Schuur- en overschilderbaar na ca. 1 à 5 uur Doordroog na ca. 1 à 2 dagen
Reiniging van de gereedschappen	Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40 of white spirit

Veiligheidsinformatie

Vlampunt > 23°C DIN 53213

Transportcode UN 1263 PAINT VSE (ADR 2.2.3.1.5)

R en S zinnen

R 10	Ontvlambaar.
S 2	Buiten het bereik van kinderen bewaren.
S 16	Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken.
S 23	Gas/Rook/Damp/Nevel niet inademen.
S 46	In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
S 51	Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.

Algemeen

Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.
Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen.
Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden enz. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Systeemopbouw

Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast, d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zijn worden blootgesteld.

Ijzer en staal : De oppervlakken goed ontroesten. Vuil verwijderen en ontvetten. Na voorafgaande grondering en geschikte droogtijd, herstellingen uitvoeren met UNIVERSAL SPACHTEL.

Herstelde plaatsen nagronderen.

Hout :

Schuren en eventuele klevende/vettige/harsachtige houtvlakken reinigen met nitroverdunding. Na voorafgaande grondering en geschikte droogtijd, herstellingen uitvoeren met UNIVERSAL SPACHTEL.

Herstelde plaatsen nagronderen.

UNIVERSAL SPACHTEL

Hout
Voorbereiding
TNH11063

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.

PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2008.

De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.

Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.

Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

 schnell • sicher • produktiv

 Herbol®