



# HERBOFILL

## Matte plamuur op acrylaatbasis

Plamuur voor het egaliseren en gladmaken van muren en plafonds op acrylaatbasis

### Toepassing

Binnen.  
Egaliseren en uitvlakken van pleisterwerk, beton, glasvliesweefsel, hout, hardboard en spaanderplaten, na aangepaste grondering.

### Eigenschappen

Uitstekende vulling.  
Gemakkelijk verwerkbaar.  
Goede schuurbaarheid.  
Uitstekende hechting op glanzende en zijdeglanzende dispersieverven.  
Snelle droging.  
Decoratief.

### Technische data

Dichtheid	Ca. 1,79 kg/l
Bindmiddel	Copolymeer acrylaat-dispersie
Pigmentatie	Speciale vullende pigmenten
Glans	Mat
Kleur	Kan met universele kleurpasta's aangekleurd worden.
Verpakkingen	4 en 8 kg
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
Vaste stofgehalte	In volume ca 53 %; in gewicht ca 74 %

### Verwerkingsdata

Verwerking	Plakspaan, zweeds mes, plamuurmes
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking.
Theoretisch rendement	Afhankelijk van de toepassing
Droogtijden (bij 23°C en 50% R. V.)	Afhankelijk van de toepassing, vochtigheid en omgevingstemperatuur. Droog: na ca. 1 uur (dunne lagen). In dikke lagen na ca. 3-4 u. Overschilderbaar: na ca. 24 u.

<b>Verwerkingsdata</b>	
<b>Verdunning/reiniging van de gereedschappen</b>	Water

<b>Veiligheidsinformatie</b>	
<b>Vlampunt</b>	Niet van toepassing
<b>Transportcode</b>	Niet van toepassing
<b>R en S zinnen</b>	S 2                      Buiten het bereik van kinderen bewaren. S 46                      In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
<b>Algemeen</b>	Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen. Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden enz. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

<b>Systeemopbouw</b>	
	Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast, d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zijn worden blootgesteld.
<b>Vorbereiding van de ondergrond</b>	Na aangepaste grondering kan Herbol-HERBOFILL aangebracht worden. Na droging afwerken met Herbol-muurverven.

**HERBOFILL**  
Muren  
Vorbereiding  
TNH11067

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.  
PROF – HERBOL  
G. Levisstraat 2  
B-1800 Vilvoorde  
Technical Center Herbol  
Pathoekeweg 34 bus 6  
B-8000 Brugge  
T : 050/45.08.30  
F : 050/45.08.39  
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

**Versienr. en geldigheidsdata**

Oktober 2008.  
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.  
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.  
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

 **schnell • sicher • produktiv**

