



PROFI-VORLACK ZQ

Prélaque synthétique - qualité de projet

Couche intermédiaire synthétique à base de résines alkydes pour toutes les essences de bois et les métaux pré-traités.

Champs d'application

A l'intérieur sur toutes les essences de bois pré-traitées et comme couche intermédiaire sur les métaux pré-traités.

Propriétés

Sans aromates.
Séchage rapide.
Facile d'application à la brosse et au rouleau.
Très bon arrondi.
Couche de fond idéale ou couche intermédiaire pour une finition avec Herbol-PROFI-SATIN ZQ.
Qualité de peinture idéale pour les grands projets, excellente relation prix/qualité.

Données techniques

Densité	Env. 1,42 kg/l
Liant	Résine alkyde
Pigmentation	Dioxyde de titane
Brillance	Mate
Couleur	Mise à la teinte avec le système Herbol Color Service Disponible en blanc + base LU1 + base LU2 + base LU3
Emballages	2,5 L
Stockage	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
COV valeur limite en UE	Pour ce produit (cat A/d) : 400 g/L (2007) / 300 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 299 g/L COV.
Extrait sec	Volume env. 63 %; poids env. 81 %.

Données d'application

Application	Brosse, rouleau ou pistolet (aussi à l'airless)
Conditions d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5 °C. Attention: ne pas traiter les surfaces exposées au soleil pendant les périodes chaudes, ni par temps pluvieux ou par vent fort, éviter la rosée et le brouillard.
Rendement théorique	Environ 80 ml/m ² par couche

Données d'application	
Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)	Hors poussière: après environ 2 heures Hors poisse: après environ 4 heures Recouvrable: après environ 16 heures Dur à cœur: après environ 24 heures
Nettoyage de l'outillage	Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40 ou white spirit
Données de pistolage	Airless Pression: 140 à 180 bars, selon le débit de la machine Ouverture: 0,013 inch Non-dilué

Données de sécurité	
Point d'éclair	> 23°C DIN 53213
Code de transport	UN 1263 PAINT VSE (ADR 2.2.3.1.5)
Phrases R et S	R 10 Inflammable. R 66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. S 2 Conserver hors de la portée des enfants S 16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. S 23 Ne pas respirer les vapeurs / aérosols / brouillards de pistolage S 24/25 éviter le contact avec la peau et les yeux. S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. S 51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées

Générale

Pendant l'application et le séchage, ventiler suffisamment.

Si les conditions de ventilation sont insuffisantes, porter un appareil respiratoire.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses ; travailler dans des locaux bien ventilés ; porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si nécessaire.

Elaboration du système	
	Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.
Préparation du support	Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et sain.
Système de peinture ***	Le système suivant n'est applicable que sur bois neuf à l'intérieur. Couche de fond: Herbol-PROFI-VORLACK ZQ Couche intermédiaire: Herbol-PROFI-VORLACK ZQ Finition: Herbol-PROFI-SATIN ZQ.

PROFI-VORLACK ZQ
Façades
Préparation
TFH11250

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Date de validité et numéro de version

Octobre 2009.
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

 efficace • fiable • productif

