



POLARIT POWER

Peinture extra mate pour murs et plafonds à l'intérieur, sans reprises.

Peinture extra mate à base d'une émulsion acrylique hydro pliolite, diluable à l'eau, très indiquée pour être travaillée au rouleau, sans reprises (principalement pour plafonds). A l'intérieur.

Champs d'application

Murs et plafonds à l'intérieur.
Comme couche de finition extra mate.

Propriétés

Facile à appliquer.
Temps ouvert important.
D'aspect extra mat et lisse.
Pauvre en odeur.
Bon pouvoir couvrant.
Pas de reprises même en lumière rasante.

Données techniques

Densité	Env. 1,58 kg/l
Liant	émulsion acrylique hydro pliolite
Pigmentation	Dioxyde de titane et matières de charge spéciales
Brillance	extra mate < 1 % à 85°
Assortiment couleurs	Mise à la teinte avec le système Herbol-Color-Service. Disponible en blanc + base DU1. Aussi en RAL9010.
DIN EN 13300	Abrasion humide classe 2 pouvoir couvrant classe 1, lors d'un rendement d'env.7 m ² /L soit env. 145 ml/m ² extra mate granulométrie : fin
Emballages	Blanc et base DU1 : 2,5 – 5 et 12,5 lt RAL9010 : 12.5 lt
Stockage	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
COV valeur limite en UE	Pour ce produit (cat A/a) : 75 g/L (2007) / 30 g/L (2010).Ce produit contient au maximum < 21 g/L COV.
Extrait sec	Volume env. 41 %; poids env. 63 %.

Données d'application	
Application	Brosse, rouleau ou pistolet (aussi à l'airless)
Conditions d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5°C.
Rendement théorique	Brosse – rouleau: env. 7 m ² /l par couche, soit env. 130 à 145 ml/m ² par couche
Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)	Hors poussière: après environ 2 à 3 heures Recouvrable: après environ 4 heures Dur à cœur: après environ 3 jours
Diluant/ nettoyage de l'outillage	A l'eau
Données de pistelage airless	Dilution : non-dilué Pression: 150 à 200 bars, selon le débit de la machine Ouverture: à partir de 0.017 inch Filtre 60 - Angle 40-80°

Données de sécurité	
Point d'éclair	pas d'application
Code de transport	Pas d'application
Sécurité / Générale	Consulter la fiche de sécurité. Pendant et après l'application, ventiler suffisamment. Si la ventilation est insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel adéquat, si nécessaire.

Elaboration du système	
	Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.
Préparation du support	Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et sain.
Murs/Plafonds – intérieurs	<ul style="list-style-type: none"> • une couche de fond avec Herbol-PUTZGRUND (dilué à l'eau) ou Herbol-HYDROPRIMER. • Système de peinture Herbol-POLARIT POWER Finition : 1 à 2 couches d'Herbol-POLARIT POWER.(jusqu'à couverture complète).

POLARIT POWER
Murs
Finition
TFH11133

Date de validité et numéro de version

Juillet 2011.
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6, B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30 F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

