



## HERBOSILIT-GRUNDIERFARBE

Peinture de fond blanche, minérale, diluable à l'eau, pour fonds minéraux

Peinture de fond blanche sans solvant, diluable à l'eau et constituée principalement de matières minérales

### Champs d'application

Peut être utilisée comme couche d'accrochage sur des dispersions synthétiques ou des latex.

Ne pas appliquer sur des systèmes de peinture élastiques.

Comme couche de fond sur plafonnage PIV, PV, carton plâtre et sur fonds dont la porosité est très variable.

### Propriétés

Très perméable à la vapeur d'eau.

Améliore l'accrochage sur d'anciennes dispersions mates, intactes, des peintures siliconisées et des crépis synthétiques.

### Données techniques

Densité	Env. 1,55 kg/l
Liant	Dispersion styrène-acrylique et silicates
Pigmentation	Dioxyde de titane, silicates et matières de charges organiques
Brillance	Mate
Couleur	Blanc
Emballages	12,5 l
Stockage	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
COV valeur limite en UE	Pour ce produit (cat A/h) : 50 g/L (2007) / 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 20 g/L COV.
Extrait sec	Volume env. 40 %; poids env. 62 %.

### Données d'application

Application	A la brosse et au rouleau
Conditions d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5°C.
Rendement théorique	Brosse – rouleau: 8 à 5,5 m <sup>2</sup> /l
Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)	Recouvrable: après environ 4 à 5 heures.

<b>Données d'application</b>	
<b>Diluant/ nettoyage de l'outillage</b>	A l'eau (pour la dilution: au maximum 5%)

<b>Données de sécurité</b>	
<b>Point d'éclair</b>	Pas d'application.
<b>Code de transport</b>	Pas d'application.
<b>Phrases R et S</b>	S 2 Conserver hors de la portée des enfants S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

**Générale** Pendant et après l'application, ventiler convenablement. Si les conditions de ventilation sont insuffisantes, porter un masque.

Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel adéquat, si nécessaire.

<b>Elaboration du système</b>	
<b>Préparation du support</b>	Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé. Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et sain.
<b>Système de peinture</b>	Application sur des anciennes peintures siloxanes, dispersions et des crépis synthétiques en bon état. Mater les couches brillantes et dégraisser. Couche de fond : Herbol-HERBOSILIT-GRUNDIERFARBE, dilué de 5 % max. à l'eau Finition : 1 à 2 finitions avec Herbol-HERBOSILIT-AUSSENSILIKAT(extérieur) ou Herbol-HERBOSILIT INNENSILIKAT (à l'intérieur)
<b>Remarque particulière</b>	Consultez notre service technique pour des cas spéciaux.

**HERBOSILIT-GRUNDIERFARBE**  
Murs & Façades  
Préparation  
TFH11049

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.  
PROF – HERBOL  
G. Levisstraat 2  
B-1800 Vilvoorde  
Technical Center Herbol  
Pathoekeweg 34 bus 6  
B-8000 Brugge  
T : 050/45.08.30  
F : 050/45.08.39  
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

**Date de validité et numéro de version**

Octobre 2008.  
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.  
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.  
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

efficace • fiable • productif

**Herbol**®