



FASSADEN-SPACHTEL

Fijne acrylaatdispersie-plamuur

Kunsthars-plamuur voor het egaliseren of gladmaken van oneffen cementpleister en voor het vullen van kleine beschadigingen in cementering en beton op basis van een styreenacrylaatdispersie

Toepassing

Egalisatie en herstellen van lichtge beschadigingen en oneffenheden bij cementeringen, beton ...

Eigenschappen

Gemakkelijk verwerkbaar
Weersbestendig
Dampdoorlaatbaar
Gladde structuur

Technische data

| | |
|-------------------|---|
| Dichtheid | Ca. 1,70 kg/l |
| Bindmiddel | Styreenacrylaatdispersie |
| Pigmentatie | Aangepaste vulstoffen |
| Glans | Mat |
| Kleur | Oud wit |
| Verpakkingen | 4 en 25 kg |
| Opslag | In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats |
| Vaste stofgehalte | In volume ca 62 %; in gewicht ca 79 % |

Verwerkingsdata

| | |
|-------------------------------------|---|
| Verwerking | Plamuren, borstelen, spuiten (wormpomp) |
| Verwerkingsomstandigheden | Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking. Aandacht: rechtstreekse zonnestrallen, regen, nevel, dauw en sterke wind vermijden. |
| Theoretisch rendement | Afhankelijk van de toepassing: 0,5 à 1,2 kg/m ² Laagdiktes van 1 tot 3 mm kunnen in 1 beweging aangebracht worden. |
| Droogtijden (bij 23°C en 50% R. V.) | Overschilderbaar: na ca. 16 à 24 uur Doordroog: na 3 à 4 dagen |

| | |
|---|-------|
| Verwerkingsdata | |
| Verdunning/reiniging van de gereedschappen | Water |

| | |
|------------------------------|--|
| Veiligheidsinformatie | |
| Vlampunt | Niet van toepassing (niet brandbaar) |
| Transportcode | Niet van toepassing |
| R en S zinnen | S 2 Buiten het bereik van kinderen bewaren. S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. |

Algemeen Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.
Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen.
Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden etc. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

| | |
|-------------------------------|--|
| Systeemopbouw | |
| | Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld. |
| Vorbereiding | Onbehandelde ondergronden vooraf gronderen. |
| | Matte dispersies, silicoonharsverven en kunststofcrepis in goede staat kunnen, na reiniging, zonder voorafgaande grondering, bewerkt worden. |
| | Niet aanbrengen op op elastische, scheuroverbruggende systemen |
| | Dunlagig aanbrengen en egaliseren. Meerdere lagen kunnen noodzakelijk zijn. Spuiten met wormpomp : Opening: 6 mm druk: 3 à 4 bar verdunning: ca. 2% water |
| Verdere opbouw | Na gepaste grondering met Herbol-HYDROGRUND kan Herbol-FASSADEN-SPACHTEL overschilderd worden met alle Herbol-geveldispersies |
| Bijzondere opmerkingen | Raadpleeg onze technische dienst voor speciale gevelproblemen. |

FASSADEN-SPACHTEL
Gevels
Vorbereiding
TNH11065

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2008.
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

 schnell • sicher • produktiv

