



# HERBOFLEX-PUTZ-GROB

## Elastische pleister

Witte, waterverdunbare, elastische kunstharssierpleister als eindbekleding in een elastische opbouw

### Toepassing

Buiten als gevelsierpleister.  
Als sierpleisterafwerking voor het Herbol-Herboflex-Systeem.

### Eigenschappen

Elastisch.  
Sterk waterafwijzend en weersbestendig,  
Waterdampdoorlatend.

### Technische data

<b>Dichtheid</b>	Ca. 1,700 kg/l
<b>Bindmiddel</b>	styreenacrylaatdispersie
<b>Pigmentatie</b>	Rutiel Titaandioxide en aangepaste vulstoffen.
<b>Structuur</b>	Grove crepistructuur met 2,5 mm korrelgrootte
<b>Glans</b>	Mat
<b>Kleur</b>	Oud wit Eventueel aankleuren met Herbol-Herboflex-gevelverf tot max. 5%
<b>Verpakkingen</b>	25 kg
<b>Opslag</b>	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
<b>VOS-EU-grenswaarde</b>	EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/c) : 75 g/L (2007) / 40 g/L (2010). Dit product bevat max. 35 g/L VOS
<b>Vaste stofgehalte</b>	In volume ca 71 %; in gewicht ca 83 %

### Verwerkingsdata

<b>Verwerking</b>	Met roestvrije spatel op korreldikte aanbrengen en onmiddellijk met draaiende beweging doortrekken. Niet spuiten.
<b>Verwerkingsomstandigheden</b>	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking. Aandacht: rechtstreekse zonnestralen, regen, nevel, dauw en sterke wind vermijden.
<b>Theoretisch rendement</b>	Ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup>
<b>Droogtijden (bij 23°C en 50% R.V.)</b>	Regenvast: na ca. 12-24 u. Overschilderbaar: na ca. 4 dagen Doordroog: na ca. 7 dagen.
<b>Verdunning / reiniging van de gereedschappen</b>	Water

Veiligheidsinformatie		
<b>Flampunt</b>	Niet van toepassing.	
<b>Transportcode</b>	Niet van toepassing.	
<b>R en S zinnen</b>	R 52/53	Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
	S 2	Buiten het bereik van kinderen bewaren.
	S 46	In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
<b>Algemeen</b>	Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen. Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden enz. kunnen gevaarlijke stoffen en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.	

Systeemopbouw	
	<p>Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.</p> <p>Bouwdynamische barsten zijn onderhevig aan extreme bewegingen, derhalve is een scheurverbruggend systeem niet altijd mogelijk. Plaatselijke herstellingen kunnen onder bepaalde omstandigheden zichtbaar blijven. Aansluitingen van ramen, deuren en vensterbanken moeten met een aangepaste elastische kit uitgevoerd worden. Tijdens de verwerking beschermen tegen regen, extreme luchtvochtigheid en vorst.</p> <p>Herbol-HERBOFLEX PUTZ GROB 2.5 mm niet toepassen op horizontale waterbelaste delen en ook niet op kalkondergronden van mortelgroep PI . Ook niet van toepassing op gevelisolatiesystemen.</p> <p>Kleurafwijkingen kunnen veroorzaakt worden door verschillende ondergrondstructuren, glansgraden, toepassing en lichtinvloeden. De zuigkracht van de ondergrond, de drogingswijze en de weersinvloeden tijdens de verwerking kunnen tot kleine afwijkingen leiden. Dit is geen reden tot klacht.</p>
<b>Vorbereiding van de ondergrond</b>	<p>Nagaan of de ondergrond geschikt is, loszittende delen verwijderen, grondig reinigen en vak-kundig voorbereiden.</p> <p>Bij renovatie: oude verflagen volkomen verwijderen met Herbol-DISPERSIONSENTFERNER CKW- AROMATENVRIJ. Ondergrond na grondering herstellen en bijwerken.</p>
<b>Verfysteem ***</b>	<p>Herbol-Herboflex-Systeem.</p> <p>Afwerking: 1 × Herbol-HERBOFLEX PUTZ GROB 2.5 mm.</p>
<b>Bijzondere opmerkingen</b>	Raadpleeg onze technische dienst voor speciale gevelproblemen (barsten, ...).

#### HERBOFLEX-PUTZ-GROB

Gevels  
Afwerking  
TNH11266

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.

PROF – HERBOL  
G. Levisstraat 2  
B-1800 Vilvoorde  
Technical Center Herbol  
Pathoekeweg 34 bus 6  
B-8000 Brugge  
T : 050/45.08.30  
F : 050/45.08.39  
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

#### Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2008.

De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.

Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.

Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

 schnell • sicher • produktiv

 Herbol®