



ZENIT GRUND

Couche de fond acrylique pour intérieur.

Couche de fond et d'isolation, diluable à l'eau, pour murs intérieurs, prêt-à-l'emploi.

Champs d'application

Pour intérieur, comme couche de fond sur murs et plafonds (le plafonnage, crépi, carton-plâtre)
Sur supports secs, propres ou légèrement farinants.

Propriétés

Egalise et diminue l'absorption du support.
Faible en odeur.
Augmente le pouvoir couvrant des couches de finition.
Recouvrable avec des dispersions et des peintures synthétiques
Isole des tâches de nicotine, d'humidité et de suie légère, après rinçage.
Facile d'application à la brosse, au rouleau et au pistolet (airless).
Certificat alimentaire BVI/IBE CFP-05.045

Données techniques

Densité	env. 1,20 kg/L
Liant	Résine acrylique
Pigmentation	Dioxyde de titane
Brillance	Mat velouté
Couleur	Disponible en blanc + base DU1 + base DU2 + base DU3. Mise à la teinte avec le système Herbol-Color-Service.
Emballages	5 L – 12,5 L.
Stockage	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
COV valeur limite en UE	Pour ce produit (cat A/a) : 50 g/L (2007) / 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 25 g/L COV.
Extrait sec	Volume env. 36 %; poids env. 49 %.

Données d'application

Application	A la brosse, au rouleau et au pistolet (aussi à l'airless)
Conditons d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5°C.

Données d'application	
Rendement théorique	Brosse – rouleau: environ 6 à 10 m ² /L par couche, selon la structure et la porosité du support
Temps de séchage (à 20°C et 65 % d'HR)	Recouvrable: après environ 4 à 5 heures
Diluant	Brosse/rouleau: max 5 % à 10 % à l'eau , selon le support
Nettoyage de l'outillage	A l'eau
Données de pistelage	Airless Dilution: non dilué, max 5 % à l'eau Pression: environ 150 bars, selon le débit Ouverture: 0,015 inch / Angle: environ 60°

Données de sécurité	
Pont d'éclair	Pas d'application
Code de transport	Pas d'application
Phrases R et S	S 2 Conserver hors de la portée des enfants S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Générale	Pendant et après l'application, ventiler suffisamment. Si la ventilation est insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel adéquat, si nécessaire.

Elaboration du système	
	Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.
Murs, plafonds et supports minéraux	Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et propre. Support neuf couche de fond 1 x Herbol-ZENIT GRUND, dilué au max 5 % à 10 % à l'eau , selon le support finition finition avec les dispersions murales Herbol Anciennes couches de peinture, après nettoyage et ponçage éventuel (mater), dégraisser : couche de fond 1 x Herbol-ZENIT GRUND, dilué au max 5 % à 10 % à l'eau finition finition avec les dispersions murales Herbol

ZENIT GRUND
Murs
Préparation
TFH11040

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Date de validité et numéro de version

Octobre 2008.
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

efficace • fiable • productif

Herbol®