



KUNSTSTOFF SIEGEL ZIJDEGLANS

Zijdeglanzende één-component urethaan-alkyd vernis

Slijtvaste 1-component urethaan-alkyd vernis

Toepassing

Binnen en buiten.
Buiten enkel bij indirecte blootstelling aan weersinvloeden.
Op hout (normaal gebruik): parket, meubelen, tafelbladen, ...

Eigenschappen

Uiterst slijtvast.
Zeer goede verwerkbaarheid.
Zeer goede vloeï.
Strak uitzicht na doordroging.
Aromatenarm.

Technische data

| | |
|--------------------|--|
| Dichtheid | Ca. 0,90 kg/l |
| Bindmiddel | Urethaan alkydhars 1-component. |
| Pigmentatie | Silicaten |
| Glans | Zijdeglans |
| Kleur | N.v.t.: transparant |
| Verpakkingen | 0,375; 0,750 en 2,5 l |
| Opslag | In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats |
| VOS-EU-grenswaarde | EU-grenswaarde voor dit product (cat A/e) : 500 g/L (2007) / 400 g/L (2010). Dit product bevat max. 399 g/L VOS. |

Verwerkingsdata

| | |
|------------------------------------|---|
| Verwerking | Borstel en airless. |
| Verwerkingsomstandigheden | Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking. |
| Theoretisch rendement | Borstel: de opgegeven verbruiksgegevens zijn sterk afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond : ca. 60-90 ml/m ² per laag |
| Droogtijden (bij 23°C en 50% R.V.) | Stofdroog: na ca. 2 à 3 uur. Kleefvrij: na ca. 4 à 5 uur Overschilderbaar na ca 8 à 9 u. Doordroog: na ca. 1 à 2 dagen |
| Reiniging van de gereedschappen | Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40 of white spirit |
| Spuitgegevens | Airless: overdund Spuitskop : vanaf 0.011 inch Druk: ca. 160 bar |

| | |
|------------------------------|--|
| Veiligheidsinformatie | |
|------------------------------|--|

| | |
|-----------------|------------------|
| Vlampunt | > 23°C DIN 53213 |
|-----------------|------------------|

| | |
|----------------------|------------------------|
| Transportcode | UN 1263 PAINT KL.3 III |
|----------------------|------------------------|

| | | |
|----------------------|--|---|
| R en S zinnen | R 10 | Ontvlambaar |
| | R 52/53 | Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. |
| | R 66 | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. |
| | S 2 | Buiten het bereik van kinderen bewaren. |
| | S 16 | Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken. |
| | S 23 | Gas/Rook/Damp/Nevel niet inademen. |
| | S 24/25 | Aanraking met de ogen en de huid vermijden. |
| | S 46 | In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. |
| S 51 | Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken | |

| | |
|-----------------|--|
| Algemeen | Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen. Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden etc. kunnen gevaarlijke stoffeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig. |
|-----------------|--|

| | |
|----------------------|--|
| Systeemopbouw | |
|----------------------|--|

| | |
|--|--|
| | Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld. |
|--|--|

| | |
|---|--|
| Vorbereiding van de ondergrond (HOUT BINNEN) | Ervoor zorgen dat op een stevige en gezonde ondergrond kan worden gewerkt. Ondergrond reinigen, schuren en ontvetten. Goed verluchten. Scherpe hoeken afronden. Eventuele inhoudsstoffen afwassen met nitro-verdunning. |
|---|--|

| | |
|-----------------------|--|
| Verfysteem *** | Aanbevolen systeem: 3 lagen Herbol-KUNSTSTOFF-SIEGEL SATIN. Tussen de lagen licht schuren. |
|-----------------------|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| Bijzondere opmerking | Kleurloze systemen bieden op hout onvoldoende bescherming tegen weersinvloeden (UV-stralen). Vernissen kunnen de natuurlijke vergeling van hout door lichtinwerking niet verhinderen. Verkleuringen veroorzaakt door de inhoudsstoffen van hout, kunnen zelfs bij een voorbehandeling niet uitgesloten worden. |
|-----------------------------|--|

KUNSTSTOFF SIEGEL ZIJDEGLANS

Hout
Afwerking
TNH11225

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.

PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2008.
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

 schnell • sicher • produktiv

