



## OFFENPORIG PRO-DECOR ZQ

Universele lazuur op basis van speciale alkydharsen

Universele vochtregulerende lazuur voor alle hout binnen en buiten op basis van speciale alkydharsen

### Toepassing

Binnen en buiten op hout: maathoudende en niet-maathoudende bouwelementen.  
Naald- en loofhout.  
Als grond-, tussen- en afwerklaag (één-pot systeem).

### Eigenschappen

Zeer gemakkelijk verwerkbaar, zonder aanzetten.  
Zeer hoge UV-bestendigheid door speciale bindmiddelcombinatie:  
gepatenteerde 2-fasige UV-bescherming  
Elastische film voor een langere bescherming.  
Waterdampdoorlatend.  
Diepindringend met behoud van de natuurlijke tekening van het hout.  
Bestand tegen weersinvloeden.  
Aromatenarm.  
Een-pot systeem: grond-, tussen- en eindlaag.

### Technische data

Dichtheid	Ca. 0,93 kg/l
Bindmiddel	Speciale alkydharsen combinatie.
Pigmentatie	Organische en anorganische pigmenten en silicaten.
Glans	Zijdeglanzend
Kleur	<u>12 houtkleuren</u> : lichte eik, donkere eik, ebbenhout, kastanje, kleurloos, mahonie, noten, den, palissander, teak, wit, walnoot <u>2 renovatiekleuren</u> : oker, bruin Kan ook aangekleurd worden via het Herbol-Color-Service-Systeem Beschikbaar in RM en basis TA1 en basis TA2
Verpakkingen	Basis in 1 L en 2,5 L – RM in 0,75 en 2,5 L
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/e) : 500 g/L (2007) / 400 g/L (2010). Dit product bevat max. 399 g/L VOS.
Vaste stofgehalte	In volume ca 41 %; in gewicht ca 47 %

Verwerkingsdata	
<b>Verwerking</b>	Borstel en rol (onverdund)
<b>Verwerkingsomstandigheden</b>	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking. Aandacht: rechtstreekse zonnestrallen, regen, nevel, dauw en sterke wind vermijden.
<b>Theoretisch rendement</b>	Borstel/rol: ca. 75 ml/m <sup>2</sup> ; per laag De opgegeven verbruiksgegevens zijn sterk afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond.
<b>Droogtijden (bij 23°C en 50% R. V.)</b>	Stofdroog: na ca. 3 uur – Kleefvrij: na ca. 5 uur Overschilderbaar: na ca. 18 uur – Doordroog: na ca. 1 à 2 dagen.
<b>Verdunning</b>	Gebruiksklaar product: niet verdunnen.
<b>Reiniging van de gereedschappen</b>	Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40 of white spirit

Veiligheidsinformatie	
<b>Vlampunt</b>	> 23°C DIN 53213
<b>Transportcode</b>	RID/ADR kl 3 3.1 C
<b>R en S zinnen</b>	S 2 Buiten het bereik van kinderen bewaren. S 16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. S 23 Gas/Rook/Damp/Nevel niet inademen. S 24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden. S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. S 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
<b>Algemeen</b>	Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen. Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden etc. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Systeembouw	
	Het volgende verfsysteem is enkel van toepassing op nieuw hout. Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.
<b>Vorbereiding van de ondergrond</b>	Ervor zorgen dat op een stevige en gezonde ondergrond kan worden gewerkt. Ondergrond reinigen, schuren en ontvetten. Scherpe hoeken afronden. Eventuele inhoudsstoffen afwassen met nitro-verdunning.

## Systeemopbouw

### Verfsysteem \*\*\*

Grondlaag:		1 × Herbol-OFFENPORIG PRO-DECOR ZQ
Tussenlaag:		1 × Herbol-OFFENPORIG PRO-DECOR ZQ
Eindlaag:		min 1 tot 3 eindlagen Herbol-OFFENPORIG PRO-DECOR ZQ afhankelijk van de kleursoort en de blootstelling aan weersinvloeden: zie tabel
		Kleurloos buiten niet gebruiken.
Belasting	Tint	Bewerking
BUITEN, onrechtstreekse blootstelling aan weersinvloeden	1 Zonder beperking	1 eindlaag Herbol-OFFENPORIG PRO-DECOR ZQ
OPEN LUCHT, normale rechtstreekse blootstelling aan weersinvloeden	2 Licht (uitgezonderd kleurloos)	2 eindlagen Herbol-OFFENPORIG PRO-DECOR ZQ
	3 Es, lichte eik, den, wit	1 eindlaag Herbol-OFFENPORIG PRO-DECOR ZQ
	4 Medium	1 eindlaag Herbol-OFFENPORIG PRO-DECOR ZQ
	5 Rustiek eik, patina eik, teak, walnoot	1 eindlaag Herbol-OFFENPORIG PRO-DECOR ZQ
	6 Donker	1 eindlaag Herbol-OFFENPORIG PRO-DECOR ZQ
	7 Noten, mahonie, kastanje, palissander ebbenhout	1 eindlaag Herbol-OFFENPORIG PRO-DECOR ZQ
OPEN LUCHT, extreme rechtstreekse blootstelling aan weersinvloeden	5 Licht (uitgezonderd kleurloos)	3 eindlagen Herbol-OFFENPORIG PRO-DECOR ZQ
	6 Es, lichte eik, den, wit	2 eindlagen Herbol-OFFENPORIG PRO-DECOR ZQ
	7 Medium	2 eindlagen Herbol-OFFENPORIG PRO-DECOR ZQ
	8 Rustiek eik, patina eik, teak, walnoot	2 eindlagen Herbol-OFFENPORIG PRO-DECOR ZQ
	9 Donker	2 eindlagen Herbol-OFFENPORIG PRO-DECOR ZQ
	10 Noten, mahonie, kastanje, palissander ebbenhout	2 eindlagen Herbol-OFFENPORIG PRO-DECOR ZQ

### OFFENPORIG PRO-DECOR ZQ

Hout  
Afwerking  
TNH11222

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.

PROF – HERBOL  
G. Levisstraat 2  
B-1800 Vilvoorde  
Technical Center Herbol  
Pathoekeweg 34 bus 6  
B-8000 Brugge  
T : 050/45.08.30  
F : 050/45.08.39  
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

### Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2009.

De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.

Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.

Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

schnell • sicher • produktiv

**Herbol**®

