



## ZENIT-WL PLUS

Peinture intérieure mate et isolante, à base de résine acrylique, diluable à l'eau.

Peinture intérieure mate et isolante, à base de résine acrylique, diluable à l'eau.

### Champs d'application

Murs et plafonds intérieurs  
Comme couche de fond isolante et de finition mate.

### Propriétés

Facile à appliquer (n'éclabousse pas – inodore)  
D'aspect mat  
De couleur blanche  
Isole des tâches de nicotine, d'humidité et de suie légère

### Données techniques

<b>Densité</b>	env. 1,40 kg/L
<b>Liant</b>	résine acrylique
<b>Pigmentation</b>	Dioxyde de titane et matières de charge spéciales
<b>DIN EN 13300</b>	Abrasion humide classe 1, pouvoir couvrant classe 2, lors d'un rendement d'environ 10 m <sup>2</sup> /L (2010). mate granulométrie : fin
<b>Assortiment de couleurs</b>	Mise à la teinte avec le système Herbol Color Service. Disponible en blanc + base DU1 + base DU2 + base DU3
<b>Emballages</b>	5 et 12,5 l; les bases aussi en 1 L
<b>Stockage</b>	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
<b>COV valeur limite en UE</b>	Pour ce produit (cat A/a) : 75 g/L (2007) / 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 25 g/L COV.
<b>Extrait sec</b>	Volume env. 42 %; poids env. 60 %.

### Données d'application

<b>Application</b>	Brosse, rouleau
<b>Conditions d'application</b>	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5°C..
<b>Rendement théorique</b>	Brosse – rouleau: (par couche) 9 m <sup>2</sup> /l selon la porosité et la structure du support
<b>Temps de séchage (à 23°C en 50% d'HR)</b>	Hors poussière: après environ 1 heure Recouvrable: après environ 6 heures
<b>Diluant / nettoyage de l'outillage</b>	A l'eau

Données de sécurité	
Point d'éclair	Pas d'application
Code de transport	Pas d'application
Phrases R et S	S 2 Conserver hors de la portée des enfants S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Générale	Pendant et après l'application, ventiler suffisamment. Si la ventilation est insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si nécessaire.

Elaboration du système	
	Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné : en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.
Murs – Plafonds – et supports minéraux	Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et propre.  <b>Support neuf :</b> – Supports poudreux et absorbants: une fixation préalable avec Herbol-PUTZGRUND (dilué 1:1 à 1:3 avec de l'eau) – couche intermédiaire: 1 × ZENIT WL PLUS, dilué au max 5 à 10 % à l'eau – finition: 1 × ZENIT WL PLUS, non dilué  <b>Rénovation : (anciennes couches de peinture mates, de faible pouvoir absorbant)</b> – couche de fond: 1 × ZENIT WL PLUS, dilué au max 5 % à l'eau – finition: 1 × ZENIT WL PLUS, non-dilué  <b>Remarques :</b> – rincer les taches de nicotine et d'humidité et de graisse à l'eau + produit de nettoyage domestique dégraissant, laisser sécher et brosser à sec. Eliminer les taches de suie à sec. – traiter les supports pollués (nicotine, humidité, suie) avec 2 couches de Herbol-ZENIT WL PLUS non-diluées. Laisser durcir la couche de fond pendant au moins 24 heures. Une dilution à l'eau diminue la qualité isolante. – ne pas utiliser le Herbol-ZENIT WL PLUS dans des environnements très sensibles à la vapeur d'eau (boucheries, boulangeries, etc)

#### ZENIT-WL PLUS

Murs  
Finition  
TFH11174

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.

PROF – HERBOL  
G. Levisstraat 2  
B-1800 Vilvoorde  
Technical Center Herbol  
Pathoekeweg 34 bus 6  
B-8000 Brugge  
T : 050/45.08.30  
F : 050/45.08.39  
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

#### Date de validité et numéro de version

Octobre 2008.  
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.  
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.  
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

 efficace • fiable • productif

 Herbol®