

LATEX MATT noir

Peinture murale mate, diluable à l'eau, pour intérieur, noire

Peinture murale très opacifiante et mate, pour intérieur, diluable à l'eau, à base d'une dispersion copolymère-vinylique

Champs d'application

Murs intérieurs et plafonds (béton, maçonnerie, plafonnage, carton-plâtre, etc.).
Sur grandes surfaces.
Aussi à l'airless.

Propriétés

Noir.
D'aspect complètement mat.
Très haut pouvoir couvrant et rendement.
Qualité de peinture idéale pour les grands chantiers, excellente relation prix/qualité.

Données techniques

Densité	Env. 1,50 kg/l
Liant	Dispersion copolymère-vinylique
Pigmentation	Dioxyde de titane et matières de charge naturelles
DIN EN 13300	Abrasion humide classe 2 Pouvoir couvrant classe 2, lors d'un rendement d'env. 7 m ² /L mate granulométrie : fin
Brillance	Mate
Assortiment de couleurs	Noir
Emballages	12,5 l
Stockage	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
COV valeur limite en UE	Pour ce produit (cat A/a) : 75 g/L (2007) / 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 29 g/L COV.
Extrait sec	Volume env. 40 %; poids env. 60 %.

Données d'application

Application	Brosse, rouleau ou pistolet (aussi à l'airless)
Conditions d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5°C.
Rendement	Brosse – rouleau: Environ 8 à 10 m ² /l par couche
Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)	Recouvrable: après environ 6 heures
Diluant/ nettoyage de l'outillage	A l'eau

Données d'application	
------------------------------	--

Données de pistolage airless	Dilution : non-dilué Pression: 150 à 200 bars, selon le débit de la machine	Ouverture: à partir de 0.017 inch Filtre 60 – Angle 40-80°
-------------------------------------	--	---

Données de sécurité	
----------------------------	--

Point d'éclair	Pas d'application.	
-----------------------	--------------------	--

Code de transport	Pas d'application.	
--------------------------	--------------------	--

Phrases R et S	S 2	Conserver hors de la portée des enfants
	S 46	En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Générale	Pendant et après l'application, ventiler suffisamment. Si la ventilation est insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses ; travailler dans des locaux bien ventilés ; porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si nécessaire.	
-----------------	--	--

Elaboration du système	
-------------------------------	--

	Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.	
--	--	--

Préparation du support	Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et sain. Béton et maçonneries: une couche de fond avec Herbol-PUTZGRUND, dilué à l'eau Béton cellulaire: une couche de fond avec Herbol-PUTZGRUND, dilué à l'eau Plafonnages: une couche de fond avec Herbol-PUTZGRUND, dilué à l'eau ou Herbol-HYDRO-PRIMER. Anciennes dispersions en bon état : – laver avec un mélange d'eau et de l'ammoniac Anciennes peintures alkydes, peintures à l'huile : – laver avec une mélange d'eau et de l'ammoniac + couche de fond avec Herbol-HYDROPRIMER. <u>Remarque:</u> en présence de taches solubles dans l'eau (suiie, nicotine): toujours appliquer une couche de Herbol-HYDROPRIMER.	
-------------------------------	--	--

Système de peinture ***	Couche intermédiaire : 1 couche d'LATEX MATT noir sera appliquée, diluée aux max. 5 à 10 % avec de l'eau. Finition : 1 couche d'LATEX MATT noir sera appliquée, diluée aux max. 5 % avec de l'eau.	
--------------------------------	---	--

LATEX MATT noir
Murs
Finition
TFH11141

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Date de validité et numéro de version

Octobre 2008.
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

 efficace • fiable • productif

