



HERBOLUX-GRUND ZQ

Couche primaire, synthétique, de qualité supérieure

Couche de fond et couche intermédiaire synthétique à base de résines alkydes, sur toutes les essences de bois, aussi sur les fenêtres et les métaux prétraités, à l'extérieur et à l'intérieur

Champs d'application

Sur toutes les essences de bois à l'intérieur et à l'extérieur, nouveau ou prétraité, comme couche de fond et couche intermédiaire.
Aussi comme couche intermédiaire sur les métaux déjà traités.

Propriétés

Très bon pouvoir couvrant également sur les arrêtes.
Très garnissant.
Bel arrondi.
Séchage rapide.
Perméable à la vapeur d'eau.
Sans aromates.
Couche de fond et couche intermédiaire idéale pour une finition avec tous les émaux de finition Herbol.

Données techniques

Densité	Environ 1,37 kg/l
Liant	Résine alkyde
Pigmentation	Dioxyde de titane et matières de charge spéciales
Brillance	Mat satiné
Couleur	Mise à la teinte avec le système Herbol "Lack in Lack" Color Service. Disponible en blanc + base LA1 + base LA2 + base LA3
Emballages	Les bases en 2,5 lt ; blanc en 0,75 et 2,5 lt
Stockage	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
COV valeur limite en UE	Pour ce produit (cat A/d) : 400 g/L (2007) / 300 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 299 g/L COV.
Extrait sec	Volume env. 63 %; poids env. 78 %.

Données d'application

Application	Brosse, rouleau ou pistolet (aussi à l'airless)
Conditions d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5 °C. Attention: ne pas traiter les surfaces exposées au soleil pendant les périodes chaudes, ni par temps pluvieux ou par vent fort, éviter la rosée et le brouillard.
Rendement théorique	Environ 80 ml/m ² par couche

efficace • fiable • productif

Données d'application	
Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)	Hors poussière: après environ 2 heures Hors poisse: après environ 4 heures Recouvrable: après environ 16 heures Dur à cœur après environ 24 heures
Nettoyage de l'outillage	Avec Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40 ou au white spirit
Données de pistolage	Airless Pression: 140 à 180 bars, selon le débit de la machine Ouverture: 0,013 inch Non-dilué

Données de sécurité	
Point d'éclair	> 23°C
Code de transport	Pas d'application.
Phrases R et S	R 10 Inflammable. R 66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. S 2 Conserver hors de la portée des enfants S 16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – Ne pas fumer. S 23 Ne pas respirer les vapeurs / aérosols / brouillards de pistolage S 24/25 Éviter le contact avec la peau et les yeux. S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. S 51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées

Générale

Pendant l'application et le séchage, ventiler suffisamment.

Si les conditions de ventilation sont insuffisantes, porter un appareil respiratoire.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses ; travailler dans des locaux bien ventilés ; porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si nécessaire.

Elaboration du système	
	Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.
Préparation du support	Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et sain.
Système de peinture à l'intérieur	Bois non-traité: Couche de fond: Herbol-HERBOLUX-GRUND ZQ. Couche intermédiaire: Herbol-HERBOLUX-GRUND ZQ. ou Herbol-VORLACK ZQ Finition: tous les émaux de finition HERBOL.

HERBOLUX-GRUND ZQ

Bois
Finition
TFH11241

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.

PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Date de validité et numéro de version

Octobre 2009.
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

 efficace • fiable • productif

