



OFFENPORIG PRO-DECOR ZQ

Lasur hydro-régulatrice à base de résines alkydes spéciales

Lasur hydrorégulatrice pour tous les bois intérieurs et extérieurs à base de résines alkydes spéciales

Champs d'application

Intérieur et extérieur sur bois: sur des éléments de construction de dimensions stables ou non.
Sur bois feuillus ou résineux
Comme couche de fond, couche intermédiaire et couche de finition : système à pot unique.

Propriétés

Très facile d'application sans reprises
Très forte résistance aux rayons U.V grâce à une combinaison spéciale de liants : protection UV-2 phases, brevetée
Perméable à la vapeur d'eau
Conserve la fleur naturelle du bois
Résistant aux intempéries
Sans aromates.

Données techniques

Densité	Env. 0,93 kg/l
Liant	Combinaison de résines alkydes spéciales
Pigmentation	Pigments organiques et anorganiques
Brillance	Satiné
Assortiment de couleurs	Mise à la teinte avec le système Herbol Color Service Disponible en RM + base TA1 + base TA2 Aussi en ready-mix en 12 teintes bois et 2 teintes de rénovation.
Emballages	Les bases en 1 et 2,5 L - les RM en 0,75 et 2,5 L
Stockage	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
COV valeur limite en UE	Pour ce produit (cat A/e) : 500 g/L (2007) / 400 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 399 g/L COV.
Extrait sec	Volume env. 41 %; poids env. 47 %.

Données d'application

Application	A la brosse et au rouleau (non dilué)
Conditions d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5 °C. Attention: ne pas traiter les surfaces exposées au soleil pendant les périodes chaudes, ni par temps pluvieux ou par vent fort, éviter la rosée et le brouillard.
Rendement théorique	Brosse - rouleau: environ 75 ml/couche, selon la porosité du support.

Données d'application	
------------------------------	--

Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)	Hors poussière: après environ 3 heures Hors poisse: après environ 5 heures Recouvrable: après environ 18 heures Dur à cœur: après environ 1 à 2 jours
--	--

Nettoyage de l'outillage	Avec Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40 ou du white spirit
---------------------------------	---

Données de sécurité	
----------------------------	--

Point d'éclair	> 23°C selon la norme DIN 53213
-----------------------	---------------------------------

Code de transport	ADR / RID kl 3 3.1 C
--------------------------	----------------------

Phrases R et S	S 2	Conserver hors de la portée des enfants
	S 16	Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – Ne pas fumer.
	S 23	Ne pas respirer les vapeurs / aérosols / brouillards de pistologie
	S 24/25	Éviter le contact avec la peau et les yeux.
	S 46	En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
	S 51	Utiliser seulement dans des zones bien ventilées

Générale	Pendant l'application et le séchage, ventiler suffisamment. Si les conditions de ventilation sont insuffisantes, porter un appareil respiratoire. Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses ; travailler dans des locaux bien ventilés ; porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si nécessaire.
-----------------	--

Elaboration du système	
-------------------------------	--

	Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé. Le système suivant n'est applicable que sur bois neuf
--	---

Préparation du support	Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et propre. Poncer et dégraisser. Arrondir les arrêtes Laver les éventuelles matières naturelles de certaines essences de bois avec le diluant nitro-cellulosique.
-------------------------------	---

Système de peinture ***	Appliquer au minimum 3 couches d'Herbol-OFFENPORIG PRO-DECOR ZQ. Pour certaines catégories de bois, une quatrième couche est nécessaire (par exemple lorsqu'il y a exposition directe aux intempéries). Remarque : ne pas utiliser le produit incolore parce que les systèmes incolores ne proposent qu'une protection insuffisante aux rayons U.V.
--------------------------------	---

OFFENPORIG PRO-DECOR ZQ
Bois
Finition
TFH11222

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Date de validité et numéro de version

Octobre 2009.
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

efficace • fiable • productif

