



HERBOSILIT-FIXATIV

Fixeer- en verdunningsmiddel op basis van silicaten

Oplosmiddelvrij en waterverduunbaar fixeer- en verdunningsmiddel op basis van silicaten

Toepassing

Binnen en buiten.

Voor het egaliseren van het absorptievermogen van poreuze en licht verzandende cementeringen en minerale crepis, ook voor licht krijtende oude minerale verflagen.

Als verdunningsmiddel voor het instellen van de consistentie Herbol-HERBOSILIT INNENSILIKAT en Herbol-HERBOSILIT-AUSSENSILIKAT.

Eigenschappen

Zeer goede egaliserende werking voor sterk zuigende ondergronden.

Oplosmiddelvrij.

Waterverduunbaar.

Technische data

Dichtheid	Ca. 1.06 kg/l
Bindmiddel	Waterglas-styreenacrylaatdispersie.
Pigmentatie	Niet van toepassing.
Glans	Niet van toepassing.
Kleur	Melkachtig transparant.
Verpakkingen	10 l.
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/h): 50 g/L (2007) – 30 g/L (2010). Dit product bevat max. 20 g/L VOS.
Vaste stofgehalte	In volume ca 8 %; in gewicht ca 12 %

Verwerkingsdata

Verwerking	Borstel.
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking. Aandacht: rechtstreekse zonnestrallen, regen, nevel, dauw en sterke wind vermijden.
Theoretisch rendement	Ca. 100-200 ml/m ² per laag, afhankelijk van de ondergrond.

Verwerkingsdata	
Droogtijden (bij 23°C en 50% RV)	Overschilderbaar: na ca. 4-5 uur
Verdunning	Bij zeer sterk zuigende ondergronden verdunnen met water in een verhouding tot 2:1.
Reiniging van de gereedschappen	Water

Veiligheidsinformatie	
Vlampunt	Niet van toepassing
Transportcode	Niet van toepassing
R en S zinnen	<p>S 2 Buiten het bereik van kinderen bewaren.</p> <p>S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.</p> <p>De omgeving van de te schilderen oppervlakken, zoals glas, keramiek, lakwerk, stenen en metaal, afdekken omwille van de bijtende inwerking.</p> <p>Ogen en gevoelige huiddelen beschermen.</p> <p>Bij aanraking onmiddellijk en overvloedig met klaar water afspoelen.</p>
Algemeen	<p>Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.</p> <p>Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen.</p> <p>Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden enz. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.</p>

Systeemopbouw	
	<p>Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.</p> <p>Kleurafwijkingen kunnen veroorzaakt worden door verschillende ondergrondstructuren, glansgraden, toepassing en lichtinvloeden. De zuigkracht van de ondergrond, de drogingswijze en de weersinvloeden tijdens de verwerking kunnen tot kleine afwijkingen leiden. Dit is geen reden tot klacht.</p> <p>Aandacht: het verkiezelingsproces sluit kleurveranderingen niet uit.</p> <p>Kleurverschillen en vlekkenvorming zijn geen technische gebreken.</p>
Vorbereiding van de ondergrond	Ervor zorgen dat op een stevige en zuivere ondergrond gewerkt kan worden.
Verfysteem ***	<p>Grondlaag: Bij sterk zuigende ondergronden met water verdunnen in de verhouding tot 2:1.</p> <p>Aandacht: nieuwe cementeringen 2 tot 4 weken laten uitdrogen.</p> <p>Afwerking: 1 à 2 afwerkingslagen met Herbol-HERBOSILIT-AUSSENSILIKAT (buiten) of met Herbol-HERBOSILIT INNENSILIKAT (binnen)</p>
Bijzondere opmerkingen	Raadpleeg onze technische dienst voor speciale geveldproblemen.

HERBOSILIT-FIXATIV
Muren & Gevels
Vorbereiding
TNH11048

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2008.
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

 schnell • sicher • produktiv

Herbol®