



HERBOPLUS ROLL SOFT

Peinture murale mate-veloutée pour projets, qualité rouleau

Peinture murale mate-veloutée à base d'une dispersion styrène-acrylique, pour une application au rouleau

Champs d'application

Grandes surfaces tels que halls industriels, parkings, constructions neuves, immeubles d'appartements, ...

Propriétés

Qualité LF : sans solvants
Aspect mat-velouté
Prêt à l'emploi
Peinture économique pour projets

Données techniques

Densité	Environ 1,41 kg/l
Liant	Dispersion styrène-acrylique
Pigmentation	Oxyde de titane rutile et matières de charges spéciales
Brillance	Mate
DIN EN 13300	Abrasion humide classe 2, pouvoir couvrant classe 2, lors d'un rendement d'environ 8 m ² /L mat-velouté granulométrie : fin émission : LF
Assortiment de couleurs	RM RAL 9010 et base DU1
Emballages	15 L
Extrait sec	En volume env. 35.3 % / en poids env. 54.3 %
COV valeur limite en UE	Pour ce produit (cat A/a) : 75 g/L (2007) / 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/L COV.

Données d'application

Application	Au rouleau
Conditions d'application	Application et séchage se feront entre 5°C et 35°C; l'humidité relative n'excédant pas 85%.
Rendement théorique	Environ 8 à 10 m ² /L par couche, selon le support

Données d'application	
Temps de séchage (à 23°C en 50% RV)	Recouvrable: après environ 4-5 heures A cœur: après environ 2-3 jours
Diluant / nettoyage de l'outillage	A l'eau

Données de sécurité	
Point d'éclair	Pas d'application.
Code de transport	Pas d'application.
Phrases R et S	S 2 Conserver hors de la portée des enfants S 23 Ne pas respirer les vapeurs / aérosols / brouillards de pistolage. S 38 En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. S 51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
Générale	Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel adéquat, si nécessaire.

Elaboration du système	
	Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.
Préparation du support	Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et sain.
Système de peinture ***	Couche de fond: Sur un fond non cohérent: appliquer une couche de Herbol-PUTZ-GRUND diluée 1:1 avec de l'eau. Finition au rouleau: Appliquer 2 couches d'Herbol-HERBOPLUS ROLL SOFT

HERBOPLUS ROLL SOFT
Murs
Finition
TFH11412

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Date de validité et numéro de version

Novembre 2009.
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

efficace • fiable • productif

