



## VENTI 3PLUS SATIN ZQ

### Zijdeglanzend één-pot-systeem

Synthetisch "één-pot"-systeem voor alle houtsoorten op basis van alkydharsen voor buitengebruik. Zijdeglanzend.

#### Toepassing

Buiten op alle houtondergronden (grond-, tussen- en afwerklaag).  
Als tussen- en afwerklaag op voorbehandelde metalen en harde overschilderbare kunststoffen (PVC).

#### Eigenschappen

Vochtregelend systeem: laat vochtdiffusie probleemloos gebeuren.  
Weersbestendig verfsysteem, langdurige bescherming.  
Soepele, elastische laag.  
Thixotropisch ingesteld : hoge laagdikte en goede kantendekking.  
Gemakkelijk verwerkbaar en sneldrogend.  
Aromatenvrij.

#### Technische data

Dichtheid	Ca 1,24 kg/l
Bindmiddel	Alkydhars
Pigmentatie	Rutiel Titaandioxyde en speciale vulstoffen.
Glans	Zijdeglanzend. De definitieve glansgraad wordt bereikt na 2 à 3 weken.
Kleur	Aankleurbaar via het Herbol "LACK IN LACK" Color Service Systeem Beschikbaar in wit + basis LA1 + basis LA2 + basis LA3
Verpakkingen	basis in 1 en 2,5 L (wit in 0,75 en 2,5 L)
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/d) : 400 g/L (2007) / 300 g/L (2010). Dit product bevat max. 299 g/L VOS.
Vaste stofgehalte	In volume ca 64 %; in gewicht ca 77 %

#### Verwerkingsdata

Verwerking Borstel, rol. Niet spuiten.

Verwerkingsdata	
<b>Verwerkingsomstandigheden</b>	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking. Aandacht: rechtstreekse zonnestrallen, regen, nevel, dauw en sterke wind vermijden.
<b>Theoretisch rendement</b>	Ca. 100 ml/m <sup>2</sup> per laag
<b>Droogtijden (bij 23°C en 50% RV)</b>	Stofdroog: na ca. 3 uur. Kleefvrij: na ca. 6 uur Overschilderbaar na ca. 8 à 12 uur. Belastbaar: na ca. 1 à 2 dagen
<b>Reiniging van de gereedschappen</b>	Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40 of white spirit

Veiligheidsinformatie																			
<b>Vlampunt</b>	> 23°C DIN 53213																		
<b>Transportcode</b>	UN1263 PAINT VSE (ADR 2.2.3.1.5)																		
<b>R en S zinnen</b>	<table> <tbody> <tr> <td>R 10</td> <td>Ontvlambaar</td> </tr> <tr> <td>R 52/53</td> <td>Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.</td> </tr> <tr> <td>R 66</td> <td>Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.</td> </tr> <tr> <td>S 2</td> <td>Buiten het bereik van kinderen bewaren.</td> </tr> <tr> <td>S 16</td> <td>Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.</td> </tr> <tr> <td>S 23</td> <td>Gas/Rook/Damp/Nevel niet inademen.</td> </tr> <tr> <td>S 24/25</td> <td>Aanraking met de ogen en de huid vermijden.</td> </tr> <tr> <td>S 46</td> <td>In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.</td> </tr> <tr> <td>S 51</td> <td>Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.</td> </tr> </tbody> </table>	R 10	Ontvlambaar	R 52/53	Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.	R 66	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.	S 2	Buiten het bereik van kinderen bewaren.	S 16	Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.	S 23	Gas/Rook/Damp/Nevel niet inademen.	S 24/25	Aanraking met de ogen en de huid vermijden.	S 46	In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.	S 51	Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
R 10	Ontvlambaar																		
R 52/53	Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.																		
R 66	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.																		
S 2	Buiten het bereik van kinderen bewaren.																		
S 16	Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.																		
S 23	Gas/Rook/Damp/Nevel niet inademen.																		
S 24/25	Aanraking met de ogen en de huid vermijden.																		
S 46	In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.																		
S 51	Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.																		
<b>Algemeen</b>	Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen. Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden etc. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.																		

Systeemopbouw	
	Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.

## Systeemopbouw

### Vorbereitung van de ondergrond (onbehandeld)

Ijzer en staal

Roestvrij maken tot een duidelijke metaalglans zichtbaar is. Ontvetten. Steeds 2 grondlagen met ALLGRUND ZQ of met Herbol-HYDROPRIMER aanbrengen.

Overschilderbare harde kunststoffen

Ondergrond met een mengsel van 10 l water, 1/2 l 25%-ige ammoniakoplossing, 2 kroonkurken afwasmiddel met een Scotch-Brite spons nat schuren. Er ontstaat een fijne schuimlaag, ongeveer 10 min. laten inwerken. Aansluitend nogmaals schuren. Daarna grondig afspoelen met klaar water. Goed laten drogen.

Aluminium

Steeds 2 grondlagen met ALLGRUND ZQ of met Herbol-HYDROPRIMER aanbrengen.

Oppervlakken grondig reinigen en ontvetten met nitro-verdunning, schuren met nylon- of perlonvlies, tot volledige verwijdering van de corrosievlekken. Steeds 2 grondlagen met Herbol-HYDROPRIMER of met Herbol-2K-EPOXI-PRIMER aanbrengen.

Hout

Na voorbehandeling een grondlaag met Herbol-VENTI 3PLUS SATIN ZQ.

### Verfysteem \*\*\*

Afwerken met 2 x Herbol-VENTI 3PLUS SATIN ZQ

#### VENTI 3PLUS SATIN ZQ

Hout  
Afwerking  
TNH11245

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.

PROF – HERBOL

G. Levisstraat 2

B-1800 Vilvoorde

Technical Center Herbol

Pathoekeweg 34 bus 6

B-8000 Brugge

T : 050/45.08.30

F : 050/45.08.39

E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

#### Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2009.

De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.

Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.

Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

 schnell • sicher • produktiv

 Herbol®

