



ANTI-GRAFFITI-FINISH

2 Component watergedragen bescherming op basis van gemodificeerde polyurethaanharsen en polysiloxanen, als permanente laag in het Herbol anti-graffiti systeem.

Is een matte, kleurloze, waterverdunbare bescherming tegen graffiti. Voor binnen- en buitengebruik.

Toepassing

Permanente bescherming die kan worden toegepast op geschilderde als op ongeschilderde ondergronden.

Eigenschappen

Toe te passen op ongeschilderde ondergronden (zoals baksteen, beton, crepi,...) voorzien van een grondlaag met Herbol-ANTI-GRAFFITI-PRIMER, of rechtstreeks op reeds geschilderde ondergronden die voldoende doorhard zijn.

Niet toepassen op acrylaten in oplossing.

Wordt niet aangetast door Herbol-ANTI-GRAFFITI-CLEANER.

Gemakkelijk verwerkbaar

Waterafwijzende eigenschap

Mat uitzicht

Mogelijkheid om 2 lagen binnen de 2 u toe te passen.

Maximaal 2 dagen laten tussen de 2 lagen.

Optimale bescherming tegen graffiti na maximaal 7d doorharden.

Technische data

Dichtheid	Ca. 1,06 kg/l
Bindmiddel	Polyurethaanhars versterkt met polysiloxanen
Glans	Mat
Kleur	Kleurloos
Verpakkingen	1L en 2,5L
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/j) : 550 g/L (2007) / 500 g/L (2010). Dit product bevat max. 131 g/L VOS.
Vaste stofgehalte	In volume ca 36 %; in gewicht ca 40 %

Verwerkingsdata	
Verwerking	Borstel en rol. Beide componenten grondig mengen. Potlife ca.3 u bij 20°C Opm : Herbol-ANTI-GRAFFITI-FINISH kan de kleur van de onbehandelde ondergrond beïnvloeden, om dit te voorkomen bevelen wij de Herbol-ANTI-GRAFFITI-PRIMER aan.
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking. Aandacht: rechtstreekse zonnestrallen, regen, nevel, dauw en sterke wind vermijden.
Theoretisch rendement	Minimum verbruik per laag: ca. 80 à 120 ml/m ² afhankelijk van de ondergrond
Droogtijden (bij 23°C en 50% R. V.)	Stofdroog na ca. 1 u. Overschilderbaar na ca. 2 uur. Bestand tegen graffiti na max. 7 dagen.
Verdunning/reiniging van de gereedschappen	Niet verdunnen. Direct na het gebruik de gereedschappen reinigen met warm water.

Veiligheidsinformatie	
Vlampunt	Component A : nvt. Component B > 44°C.
Transportcode	UN1263 PAINT E 3 30 III (ADR 2.2.3.1.5)
R en S zinnen	Component B : Irriteert R 10 Ontvlambaar R 36 Irriterend voor de ogen. R 42/43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid. R 52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. S 2 Buiten het bereik van kinderen bewaren. S 23 Gas/rook/damp niet inademen. S 24 Aanraking met de huid vermijden. S 37 Draag geschikte handschoenen. S 45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). S 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. S 63 Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Component A : S 2 Buiten het bereik van kinderen bewaren. S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Algemeen	Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen. Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden enz. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Systeemopbouw	Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.
Verfsysteem	<p>Ongeschilderde ondergronden:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Eén laag Herbol-ANTI-GRAFFITI-PRIMER aanbrengen. – Afwerken met 2 lagen Herbol-ANTI-GRAFFITI-FINISH. <p>Geschilderde ondergronden:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Afwerken met met 2 lagen Herbol-ANTI-GRAFFITI-FINISH. <p>Opm. : op matte poreuze verven en gestructureerde ondergronden kan een 3e laag aangewezen zijn.</p> <p>Reeds met het Herbol anti-graffiti-systeem behandelde ondergrond :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Waar nodig graffiti verwijderen met Herbol-ANTI-GRAFFITI-CLEANER
Bijzondere opmerkingen	In bepaalde gevallen kan het plaatsen van een proefvlak noodzakelijk zijn. Raadpleeg onze technische dienst voor speciale gevelproblemen.

ANTI-GRAFFITI-FINISH

Gevels
Afwerking
TNH11670

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.

PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Versienr. en geldigheidsdata

Februari 2010.

De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.

Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.

Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

 schnell • sicher • produktiv

 Herbol®

